



KAUNISTAVA-SUOJAAVA

TIILIKATTO- JA SOKKELIMAALI

**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI**

PITKÄKESTOINEN JA VETTÄHYLKIVÄ SUOJAUS KIVIAINES- JA HUOPA/BITUMIPINNOILLE

Virtasen Tiilikatto- ja Sokkelimaali on 100 % alkalinkestävä vesiohenteinen erikoisakrylaattimaali. Se sopii käytettäväksi kattotiilien ja betonisoskeleiden lisäksi myös sementtilaastilla tasoitetuille harkkosokkeleille sekä vastaaville kiviainespinnoille ulkona.

Se tarttuu hyvin alustansa muodostaen kestävä ja vettähyllikivän pinnan sekä antaa tehokkaan suojan sammal-, levä- ja homekasvustoja vastaan. Voidaan käyttää myös huopa- ja bitumikatoille sekä kuitusementtisille seinäpinnoille (mineriitti).

✓ KESTÄVÄ JA VETTÄHYLKIVÄ PINTA**✓ TEHOKAS SUOJA SAMMALTA VASTAAN****✓ 100% ALKALINKESTÄVÄ****✓ UUDISTAA JA SUOJAA - KATOT & SOKKELIT****ULKOMAALI****KÄYTTÖKOhteet**

BETONITIILIKATOT, BETONISOKKELIT, SEMENTTILAASTILLA TASOITETUT HARKKOSOKKELIT YMS. HUOLTOMAALINA VANHOILLE HUOPA/BITUMIKATOILLE JA ESIM. KUITUSEMENTTILEVYSEINILLE (MINERIITTI)

KIILTOASTE

PUOLIHIMMEÄ

**RIITTOISUUS**m² / 1 LITRA

KARKEA PINTA

2 - 4

SILEÄ PINTA

4 - 6

KUIVUMISAIKA

TUNTIA / +20°C / <80 %

PÄÄLLEMAALATTAVALISSA

3 - 6

SATEEN KESTÄVÄ

1 - 2

TYÖVÄLINE

SIVELLIN, TELA, RUISKU

PAKKAUSKOOTA- JA C-PERUSMAALIT
0,9 L - 2,7 L - 9 L**SÄVYTYS**VIRTASEN SAARISTON SÄVYT -VÄRIKARTAN
TAI YLEISIMPIEN VÄRIKARTTOJEN MUKAAN**VIRTASEN TIILIKATTO- JA SOKKELIMAALI****TERVEEN TALON
PARAS KAVERI****YHTEENSOPIVAT TUOTTEET****KÄSITELTÄVIEN PINTOJEN PESUUN**VIRTASEN HOMEENTAPPAJA
ULKOKÄYTTÖÖN KIVIAINESPINNOILLE**TYÖVÄLINEIDEN PESU**VIRTASEN PENSSELIPESUGEELI
BIOLOGISESTIHAJOAVAVIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit

MAALAUSSOHJE

HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAUKSEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila +5 - +25C° ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Maalaaminen tulee aloittaa vasta aamukasteen kuivuttua ja lopettaa hyvissä ajoin ennen iltakasteen muodostumista. Ei saa maalata suorassa auringonpaisteessa.
Työtapa	Sivellin, tela tai korkeapaineruisku. (Suutin 0,015"-0,022")
Ohenne	Vesi
Kuivumisaika	Kestää sateen ja kasteen 1-2 h kuluttua. Päällemaalaus aikaisintaan 3-6 h kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky ja ilman lämpötila.
Huom!	Yhtenäisen alueen maalaamista varten sekoita astiaan riittävä määrä maalia mahdollisten sävyerojen estämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinnat pölystä, sammaleesta, levästä ja jäkälästä. Pese pinnat painepesurilla. Muista varoa alustan ja rakenteiden vaurioittamista. Käytä pesussa Virtasen Homeentappajaa ohjeiden mukaan.

Sileät uudet betonipinnat tulee aina hioa mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi ja sementtitiiman poistamiseksi.

Vanhoilta maalatuilta pinnoilta tulee vanha irtomainen ja heikosti alustassaan kiinni oleva maali poistaa mekaanisesti.

MAALAAMINEN

Pohjamaalaa ohentaen vedellä n. 40 % ja pintamaalaa aina ohentamattomalla maalilla.

MAALAUKSEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselinpesugeelillä ja vedellä.
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.
Maalin kuivuminen	Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.
Maalipinnan hoito	Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pesemällä. Työvälineenä käytetään virtasen maalipesua, pehmeää harjaa ja vettä. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOM!

Virtasen Tiilikatto- ja Sokkelimaalia ei suositella käytettäväksi kuitusementtilevykatoille (mineriitti- ja varttikatto) niiden haurauden vuoksi.

LISÄÄ MAALAUSSOHJEITA SEKÄ MAALIEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ LÖYDÄT VERKKOSIVUILTAMME WWW.VIRTASEN.FI

Tyyppi: Huippulaatuinen puolihimmeä akrylaattidispersiomaali. **Maalaustarvikeryhmä 2012:** 484.16 Dispersiomaalit RL 11...13 (10) (Sokkelimaalit) 484.19 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13 (3) (Tiilikatot ja huopakatot) **Soveltuvuus:** 100% Alkalinkestävä erikoismaali sokkelien, tiilikattojen ja vastaavien betonipintojen ulkomaalaukseen. **Käyttökohteet:** Betonitiilikatot, betonisokkelit, sementtitaastilla tasoitettut harkkosokkelit ym. kiviainespinnat ulkona. Lisäksi se soveltuu hyvin huoltomaaliksi vanhoille huopa/bitumikatoille ja esim. kuitusementtilevyseinille (mineriitti). **Riittäisyys:** Betonitiilikatto: 2-4m²/l / levityskerta (riippuen tiilen profilista sekä imukyvystä). Betonisokkelit ym. kiviainespinnat: 4-6m²/l / levityskerta (riippuen alustan imukyvystä ja karkeudesta) Huopa/bitumikatot: 3-5m²/l / levityskerta (riippuen alustan imukyvystä ja karkeudesta) **Sideaine:** akrylaattidispersio **Kiinteäainetilavuus:** n. 40% Tiheys: 1,3 kg / litra.

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

V1.3



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit