HIRSITALON MAALAUSOPAS

VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA
@virtasenmaalit /virtasenmaalit

HIRSITALON MAALAUSOPAS

UUDEN (alle 3 vuotta) HIRSITALON MAALAUS HENGITTÄVÄLLÄ 4 ÖLJYN MAALILLA

HOMEPESU
Jos hirressä on homepilkkuja tai sinistymistä, pese Virtasen Homeentappajalla. Jos pinnassa EI ole hometta tai sinistymiä, siirry kohtaan Pohjustus. Homepesussa Virtasen Homeentappajan ohennussuhde on 1 osa Homeentappajaa, 5 osaa vettä. Ohennettu Homeentappaja levitetään pestäville pinnoille (HUOM muista suojata kasvit ja pinnat, joille Homeentappajaa ei haluta joutuvan). Anna Homeentappajan vaikuttaa 12 tuntia, pese vedellä ja esim. juuriharjalla.

POHJUSTUS
Pohjustuskäsittely Virtasen Homeentappajalla, ohennussuhde 1 osa Homeentappajaa, 10 osaa vettä. Anna pinnan kuivua 24-48 tuntia ennen maalausta, puun kosteus pitää olla alle 18% kun maalataan.

MAALAUS
Maalaa yhteen kertaan ohentamattomalla Virtasen 4 Öljyn Maalilla n. 8m2/litra.
Maalaus tehdään uusiin hirsitaloihin vain yhteen kertaan, koska puu on tuoretta sisältäen vielä paljon pihkaa sekä uuteaineita. Jotta pihka ja uuteaineet pääsevät mahdollisimman hyvin maalin läpi, maalikerros jätetään mahdollisimman ohueksi. Uusintamaalaus tehdään 5-10 vuoden kuluttua.
Huom! Tämä ohje koskee ainoastaan silloin kun maalataan uutta massiivi-, lamelli- tai pyöröhirttä sekä CLT-puurakenteita yms, joiden vahvuus on yli 80mm.

VANHAN (yli 3 vuotta) HIRSITALON MAALAUS HENGITTÄVÄLLÄ 4 ÖLJYN MAALILLA

HOMEPESU
Jos hirressä on homepilkkuja tai sinistymistä, pese Virtasen Homeentappajalla. Jos pinnassa EI ole hometta tai sinistymiä, siirry kohtaan Pohjatyöt. Homepesussa Virtasen Homeentappajan ohennussuhde on 1 osa Homeentappajaa, 5 osaa vettä. Ohennettu Homeentappaja levitetään pestäville pinnoille (HUOM muista suojata kasvit ja pinnat, joille Homeentappajaa ei haluta joutuvan). Anna Homeentappajan vaikuttaa 12 tuntia, pese vedellä ja esim. juuriharjalla.

POHJATYÖT
Poista esim. kaapimalla kaikki irtonainen/heikosti kiinni oleva vanha maali/puunsuoja huolellisesti. 4 Öljyn Maalissa on erinomainen tartunta ja se pysyy hyvin kiinni jopa vanhan lateksin päällä, kunhan alla oleva maalikerros pysyy puussa kiinni.

POHJUSTUS
Pohjustuskäsittely Virtasen Homeentappajalla, ohennussuhde 1 osa Homeentappajaa, 10 osaa vettä. Anna pinnan kuivua 24-48 tuntia ennen maalausta, puun kosteus pitää olla alle 18% kun maalataan.

MAALAUS
Puupaljaat kohdat pohjamaalataan 10% Virtasen Ulko-Vernissalla ohennetulla 4 Öljyn Maalilla ja pohjamaalauksen kuivuttua kosketuskuivaksi (2-4vrk) maalataan yhteen tai kahteen kertaan ohentamattomalla Virtasen 4 Öljyn Maalilla n. 8m2/litra/kerta.

UUDEN (alle 3 vuotta) HIRSITALON MAALAUS 3 ÖLJYN KUULLOTTEELLA TAI TERVAPETSILLÄ

HOMEPESU
Jos hirressä on homepilkkuja tai sinistymistä, pese Virtasen Homeentappajalla. Jos pinnassa EI ole hometta tai sinistymiä, siirry kohtaan Pohjustus. Homepesussa Virtasen Homeentappajan ohennussuhde on 1 osa Homeentappajaa, 5 osaa vettä. Ohennettu Homeentappaja levitetään pestäville pinnoille (HUOM muista suojata kasvit ja pinnat, joille Homeentappajaa ei haluta joutuvan). Anna Homeentappajan vaikuttaa 12 tuntia, pese vedellä ja esim. juuriharjalla.

POHJUSTUS
Pohjustuskäsittely Virtasen Homeentappajalla, ohennussuhde 1 osa Homeentappajaa 10 osaa vettä. Anna pinnan kuivua 24-48 tuntia ennen maalausta, puun kosteus pitää olla alle 18% kun maalataan.

MAALAUS
Maalaa/käsittele 1-3 kertaa (niin kauan kun puu imee) ohentamattomalla Virtasen 3Öljyn Kuullotteella tai Tervapetsillä n. 8m2/litra/kerta.

VANHAN (yli 3 vuotta) HIRSITALON MAALAUS 3 ÖLJYN KUULLOTTEELLA TAI TERVAPETSILLÄ

HOMEPESU
Jos hirressä on homepilkkuja tai sinistymistä, pese Virtasen Homeentappajalla. Jos pinnassa EI ole hometta tai sinistymiä, siirry kohtaan Pohjatyöt. Homepesussa Virtasen Homeentappajan ohennussuhde on 1 osa Homeentappajaa, 5 osaa vettä. Ohennettu Homeentappaja levitetään pestäville pinnoille (HUOM muista suojata kasvit ja pinnat, joille Homeentappajaa ei haluta joutuvan). Anna Homeentappajan vaikuttaa 12 tuntia, pese vedellä ja esim. juuriharjalla.

POHJATYÖT
Poista esim. kaapimalla kaikki irtonainen/heikosti kiinni oleva vanha puunsuoja huolellisesti.

POHJUSTUS
Pohjustuskäsittely Virtasen Homeentappajalla, ohennussuhde 1 osa Homeentappajaa 10 osaa vettä. Anna pinnan kuivua 24-48 tuntia ennen maalausta, puun kosteus pitää olla alle 18% kun maalataan.

MAALAUS
Maalaa/käsittele 1-3 kertaa (niin kauan kun puu imee) ohentamattomalla Virtasen 3Öljyn Kuullotteella tai Tervapetsillä n. 8m2/litra/kerta.

VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA
@virtasenmaalit /virtasenmaalit