

DRYG - HÅLLBAR

VIRTASEN

4 OIJORS
FÖNSTERFÄRG

FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN

TRADITIONELL FÖNSTERFÄRG FÖR UTOMHUSBRUK MED DUBBELT SÅ BRA TÄCKFÖRMÅGA

Virtasen 4 oijors fönsterfärg är en högklassig produkt för fönsterkarmar och motsvarande ytor utomhus. Den är vidareutvecklad från vår legendariska 4 oijors färg. Virtasen 4 oijors fönsterfärg är utvecklad speciellt för service- och reparationsmålning av

gamla fönster. Den är baserad på fyra äkta naturoljor vilket gör att den andas, den är säker och ekologisk. Tack vare den goda täckförmågan och drygheten är Virtasen det bästa alternativet för krävande objekt.


✓ DUBBELT SÅ BRA TÄCKFÖRMÅGA

✓ YTTERST HÅLLBAR I KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN

✓ MYCKET DRYG

✓ BASERAD PÅ FYRA NATUROLJOR

UTOMHUSFÄRG




ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

MÅLANDET AV NYA ELLER
TIDIGARE MÅLADE /
LACKERADE FÖNSTERKARMAR
AV TRÄ OCH MOTSVARANDE
OBJEKT UTOMHUS

GLANSGRAD

HALVGLANSIG



ÅTGÅNG

m² / 1 LITER

SLÄT YTA
10 - 17

TORKTID

DYGN / +20°C / <80 %

3 - 5

ÖVERMÅLBARDÅ YTAN
ÄR BERÖRINGSTÖRR
1 - 2

ARBETSREDSKAP



PENSEL, SPRAYER

FÖRPACKNINGAR

A+A-GRUNDFÄRG
0,9 L - 2,7 L - 9 L


BRYTNING

VIRTASEN SKÄRGÅRDENS FÄRGER - FÄRGKARTA ELLER
ENLIGT VANLIGA UTOMHUSFÄRGKARTOR


Endast A-basens kulörer. Obs!
brytning 2 gånger. I mörka
kulörer används 4 oijors färg i
C-bas.

VIRTASEN 4 OIJORS FÖNSTERFÄRG


FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN

KOMPATIBLA PRODUKTER

TVÄTT AV BEHANDLADE YTOR

VIRTASEN MÖGELSKYDD
UTOMHUSBRUK FÖR TRÄYTOR

TVÄTT AV REDSKAP

VIRTASEN PENSELTVÄTT
VIRTASEN LACKNAFTA

FÖRTUNNING

VIRTASEN LACKNAFTA



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

@virtasenmaalit /virtasenmaalit

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

KOM IHÅG FÖRE ARBETET PÅBÖRJAS

Arbetsförhållanden	Underlaget bör vara rent och torrt, temperaturen mellan +5 och +25°C och luftens relativa fuktighet under 80%.
Arbetsredskap	Pensel eller högtrycksspruta (munstycke 0,013''-0,018'')
Förtunning	Virtasen Lacknafta. Späd ut vid behov 5 – 15%
Torktid	3 – 5 dygn, övermålningsbar efter att föregående yta är beröringstorr. Torktiden beror mycket på luftcirkulationen, ljuset och luftfuktigheten. Ju ljusare, torrare och bättre luftcirkulation, desto snabbare torkar färgen. Under goda omständigheter är ytan övermålningsbar efter 1 – 2 dygn.
Obs!	Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Pga. färgens bättre täckförmåga, kan den brytas endast i ljusa A – bas kulörer. Brytningen måste ske med dubbel mängd pasta. I mörka kulörer används 4 oljors färg i C – bas.

FÖRBEHANDLING OCH GRUNDMÅLNING

Ny obehandlad träyta samt industriellt grundmålad träyta	Tvätta och rengör ytan från smuts, mögel och allt löst material. Utför mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt instruktionen. Späd ut Virtasen 4 oljors fönsterfärg med 5 – 15% Virtasen Lacknafta och grundmåla.
Gammal tidigare målade träyta	Tvätta och rengör ytan från smuts, mögel och allt löst material. Utför mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt instruktionen. Späd ut Virtasen 4 oljors fönsterfärg med 5 – 15% Virtasen Lacknafta och grundmåla.

FÄRDIGMÅLA

Färdigmåla enligt behov 1 – 4 gånger i tunna lager med pensel.
Obs! För tjocka lager skrynkla sig samt torkar väldigt långsamt.

EFTER MÅLARARBETET

Rengöring av arbetsredskap	Med Virtasen Penseltvätt eller med Virtasen Lacknafta.
Förvaring	I torrt och svalt utrymme. Tål kallförvaring.
Torktid	Färgen är under normala förhållanden fullständigt torr efter 4 veckor, varefter ytan har fått sin slutgiltiga hårdhet och hållbarhet.
Underhåll av färgytan	Färgytan kan rengöras genom att lätt torka av den. Använd trasa, mjuk tvättsvamp eller motsvarande. Grov borstning samt starka detergenter bör undvikas.

MER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI

Virtasen 4 oljors fönsterfärg, en högklassig produkt som har vidareutvecklats ur den traditionella Virtasen 4 oljors färg för fönsterkarmar och motsvarande ytor utomhus. Den är en nästan lösningsmedelfri oljefärg med dubbelt så bra täckförmåga. **Färgmaterialgrupp 2012:** 475 Lösningsmedelburna dörr- och fönsterfärger för trätytor för utomhusbruk RL 11.13. **Färgmaterialgrupp 2001 45.1** Oljefärg för utomhusbruk RL 5.7 (RT klassificering). **Användningsområde:** Fönsterkarmar och motsvarande ytor utomhus. Lämpar sig även för målning av tidigare målade/lackerade fönsterkarmar av trä och motsvarande objekt. **Bindemedel:** En optimerad blandning av linoljefernissa och tre andra naturoljor. **Torrhalt:** 95%. **Densitet:** 1,6kg/L. **Glansgrad:** Halvglansig, blir mattare med tiden. Brytning: Från vit A-bas enligt vanliga utomhusfärgkartor. (Brytning A+A).

Produktbladets information grundar sig på laboratorieanalyser, tester samt praktiska erfarenheter. Vi kan endast ansvara för produktens kvalitet och att den fyller våra krav. Vi ansvarar inte för skador och fel som uppstår då man använt produkten emot produktbladets instruktioner. I osäkra fall bör man kontakta Virtasens Färgfabrik innan man skaffar produkten eller påbörjar arbetet. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

