



FÄRG SOM ANDAS - VATTENBUREN

PANELFÄRG

FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN

SIDENMATT LINOLJEFÄRG FÖR PANELER SKAPAR EN MYSIG STÄMNING

Virtasen Panelfärg tillverkas på basen av ett urgammelt recept. Den är en äkta ekologisk färg med kallpressad linolja som bindemedel. Eftersom färgen andas är produkten ett tryggt val vid målning av timmerväggar och träpanelväggar.

Virtasen Panelfärg är vattenburen och snabbtorkande. Tack vare linoljan är den lätt att stryka på. Det blir inga ränder då Virtasen Panelfärg ger en jämn yta nästan av sig själv. Du behöver inte vara proffs för att nå ett jämnt och lyckat slutresultat.


✓ TRADITIONELL FÄRG FÖR INOMHUSBRUK SOM ANDAS

✓ INNEHÅLLER LINOLJA

✓ MYCKET LÄTT ATT STRYKA PÅ

✓ TRYGGT OCH EKOLOGISKT VAL

INOMHUSFÄRG



ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

OMÅLADE OCH TIDIGARE MÅLADE TRÄYTOR I TORRA UTRYMMEN INOMHUS, T.EX. PANELTAK, PANELVÄGGAR OCH TIMMERVÄGGAR.

GLANSGRAD

SIDENMATT
(matt)

M X G

ÅTGÅNG

m² / 1 LITER

GROV YTA

6 - 9

SLÄT YTA

8 - 12

TORKTID

TIMMAR / +20°C / <80 %

ÖVERMÅLNINGSBAR

3

DAMMTORR

1

ARBETSREDSKAP



PENSEL, SPRUTA

FÖRPACKNINGAR

A- OCH C-BAS
0,9 L - 2,7 L - 9 L

BRYTNING

VIRTASEN SKÄRGÅRDENS FÄRGER - FÄRGKARTA
ELLER DE VANLIGASTE FÄRGKARTORNA



VIRTASEN PANELFÄRG



BEVISLIGEN RENARE INOMHUSLUFT

KOMPATIBLA PRODUKTER

RENGÖRING AV YTOR SOM SKALL MÅLAS

VIRTASEN MÅLARTVÄTT
FÖR OMÅLADE OCH MÅLADE YTOR

RENGÖRING AV VERKTYG

VIRTASEN PENSELTVÄTT
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

VIKTIG INFORMATION INNAN DU BÖRJA MÅLA

Arbetsförhållanden	Ytan som ska målas bör vara dammfri och torr. Lufttemperatur över +5°C och relativ fuktighet under 80 %.
Arbetsredskap	Pensel eller högtrycksspruta (munstycke 0,013" – 0,018")
Förtunning	Vatten. Förtunning rekommenderas inte i normala fall.
Torktid	Dammtorr efter ca 1 timme, övermålningsbar efter 3 timmar. Ytans absorptionsförmåga, lufttemperaturen och ventilationen påverkar torktiden.
Obs!	Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Rör om ordentligt före användning.

FÖRBEHANDLING AV YTAN

Jämna ut ytan med ett lämpligt spackel enligt bruksanvisning.

Hårda och glansiga ytor skall slipas matta för att färgen skall fastna väl.

Efter att du spacklat och slipat skall du rengöra ytorna från smuts och damm, vid behov med Virtasen Målarvätt enligt bruksanvisning.

MÅLNING

Virtasen Panelfärg kräver ingen skild grundfärg. Måla 1–3 gånger beroende på färgen och absorptionsförmågan på ytan som skall målas.

EFTER MÅLNINGEN

Rengöring av arbetsredskap	Vatten. Om färgen hinner torka eller delvis torka används Virtasen Penselvätt.
Förvaring	I torrt och svalt utrymme. Färgen får inte frysa.
Torktid	Färdig att tas i bruk efter ca 1 dygn. Fullständig torkning kan i normala förhållanden ta ca fyra veckor, varefter ytan nått sin slutliga hårdhet och tålighet.
Underhåll av målade ytor	Den målade ytan kan rengöras med lätt avtorkning. Använd gärna en fuktig trasa, en mjuk svamp eller dylikt. Det finns skäl att undvika grovt borstade, starka detergenter och intensiv skurning. Särskilt i fråga om mörka färger leder intensiv skurning till att ytan börjar glänsa.

OBS!

Eftersom Virtasen Panelfärg är en äkta oljefärg med linolja, kan de brutna färgerna beroende på färgbrytningsmaskinen se lite annorlunda ut än på färgkartan.

Äkta ekologiska och naturliga oljefärger som innehåller linolja doftar när de torkar. Så gör även Virtasen Panelfärg. Efter att den blivit torr är den doftfri.

MER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI

Virtasen Panelfärg är en vattenburen, förstärkt äggtemperaturfärg som andas och är avsedd för inomhusbruk. **Färgmaterialgrupp 1212:** 313 Vattenburna målarfärger för innerväggar och tak RL 03. 91 Gammaldags målarfärger. **Användningsområden:** Tidigare målade och obehandlade trätytor i torra utrymmen inomhus, t.ex. paneltak, panelväggar och timmerväggar. Lämpar sig inte för ytor som är utsatta för mekanisk slitning, t.ex. golv. **Bindemedel:** Blandning av inhemsk linolja (över 50 %) och två andra naturoljor. **Torrsubstanshalt:** ca 60 volym-%. **Densitet:** ca 1,3 kg/liter. **Tvättållighet och slitstyrka:** Tål över 2000 borstningar, SFS 3755.

Uppgifterna i denna broschyr baserar sig på laboratorieanalyser, tester och praktisk erfarenhet. Vi kan endast ansvara för kvaliteten på produkten och för att produkten blivit godkänd vid vår egen kvalitetskontroll. Vi ansvarar inte för fel och misstag som uppstår på grund av att man inte har följt anvisningarna i produktdeklarationen. Om något är oklart, ta kontakt med Virtasen Maalitehdas före köp eller användning. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

