



ANDAS OCH SKYDDAR MOT SOLEN


3 OIJORS LASYR

**FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN**

SKYDDAR EFFEKTIVT TRÄET MOT SOLEN OCH VÄDRETS INVERKAN

Virtasen 3 Oijors Lasyr är baserad på 3 noga utvalda naturoljor. Tack vare sin högklassiga sammansättning skyddar den effektivt träet mot väder, fukt och solens UV-strålning.


Den hållbara Virtasen 3 Oijors Lasyr är utvecklad för transparent ytbehandling, speciellt för timmerhus och motsvarande. Den kan brytas i träolje- och lasyrfärgkartornas kulörer.

✓ BASERAD PÅ 3 NATUROLJÖR**✓ GELÉAKTIG, LÄTT ATT STRYKA PÅ****✓ ANDAS – ETT TRYGGT VAL****✓ UTMÄRKT VIRTASEN UV-SKYDD****UTOMHUSFÄRG****ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER**

SÄGADE OCH HYVLADE
OBEHANDLADE ELLER
TIDIGARE BEHANDLADE TRÄ-,
TIMMER- OCH TRYCKIMPREG-
NERADE YTOR UTOMHUS

GLANSGRAD

EJ DEFINIERAD

**ÅTGÅNG**m² / 1 LITERGROV YTA
5 - 8SLÄT YTA
7 - 10**TORKTID**

TIMMAR / +20°C / <80 %

DAMMTORR
4 - 6GENOMTORR
24**ARBETSREDSKAP**

PENSEL, NEDSÄNKNING

FÖRPACKNINGAREC-GRUNDFÄRG
0,9 L - 2,7 L - 9 L**BRYTNING**KAN BRYTAS I TRÄOLJE- OCH LASYRFÄRG-
KARTORNAS KULÖRER

OBS! DÅ KULÖREN VÄLJS.
KOM IHÅG ATT TA
UNDERLAGET I BEAKTANDE.
KULÖREN PÅ UNDERLAGET
INVERKAR PÅ DEN SLUTLIGA
KULÖREN EFTERSOM YTAN
BLIR TRANSPARENT.
REKOMMENDAS INTE ATT
ANVÄNDAS OBRUTEN.

VIRTASEN 3 OIJORS LASYR**FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN****KOMPATIBLA PRODUKTER****GRUNDARBETE OCH TVÄTT**VIRTASEN MÖGELSKYDD
TRÄYTOR I UTOMHUSBRUK**RENGÖRING AV VERKTYG**VIRTASEN PENSELTVÄTT
VIRTASEN LACKNAFTA

VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit



ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

VIKTIG INFORMATION INNAN DU BÖRJAR MÅLA

Arbetsförhållanden	Ytan som skall målas bör vara dammfri och torr. Lufttemperaturen över +5°C och relativa fuktigheten under 80%.
Arbetsredskap	Pensel eller nedsänkning
Förtunning	Förtunnas inte
Torktid	Dammtorr efter 4 – 6 timmar, genomtör efter 24 timmar. Övermålningsbar efter att föregående omgång har torkat.
Obs!	Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Rör om ordentligt före och under användningen.

FÖRBEHANDLING AV YTAN

Om ytan är täckt av en gammal hinna, avlägsna den genom att slipa ytan. Rengör ytorna från smuts, mögel och löst material.
Tvätta och gör mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt instruktionerna.

MÅLNING

Behandla 2 – 3 gånger

EFTER MÅLNINGEN

Rengöring av verktyg	Virtasen Penseltvätt enligt instruktionerna eller Virtasen Lackafta
Förvaring	Torr och svalt. Tål kallförvaring.

OBS!

Rekommenderas inte att användas obruten.

MER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI

Färgmaterialgrupp 2012: 484.92 Lösningssmedelburna, för träfasader gjorda Lasyrer som bildar hinner 484.91. Lösningssmedelburna, för träfasader gjorda Lasyrer som bildar tunna hinner (Beroende på antalet behandlingar). **Lämplighet:** Sågade och hyvlade obehandlade eller tidigare behandlade trätytor. Lämpar sig inte för bruk inuti växthus eller odlingslådor.
Användningsområden: Träkonstruktioner, väggar, terrasser, bryggor mm. **Bindemedel:** Blandning av 3 naturolja. **Torrhalt:** ca. 45% (beroende på kulören). **Densitet:** 0,87 kg / L.

Produktbladets information grundar sig på laboratorieanalyser, tester samt praktiska erfarenheter. Vi kan endast ansvara för produktens kvalitet och att den fyller våra krav. Vi ansvarar inte för skador och fel som uppstår då man använt produkten emot instruktionerna. I osäkra fall bör man kontakta Virtasens Färgfabrik innan man skaffar produkten eller påbörjar arbetet. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

V1.3



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit