

KATTO-10 PLÅTTAKSFÄRG

VIRTASEN



FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN

ROSTSKYDD OCH FÄRDIG YTA PÅ SAMMA GÅNG

Virtasen Katto-10 Plåttaksfärg är en hållbar traditionell lösningsmedelburen färg för nya och gamla plåttak. Färgen innehåller ett effektivt rostskyddspigment, så du slipper stryka på ett extra lager rostskyddsmedel. Färgen är lätt att stryka på och den har en bra täckförmåga, det räcker med en enda

strykning. Att måla plåttak med Virtasen Katto-10 går snabbt och enkelt. Eftersom Virtasen Katto-10 ger en färdig yta med en strykning, sparar du både tid och pengar. Vår unika Virtasen UV-skydd kombinerat med effektiv rostskyddspigment garanterar en lång hållbarhet

 **ROSTSKYDD OCH FÄRDIG YTA MED EN STRYKNING**

 **FÄSTER UTMÄRKT PÅ UNDERLAGET**

 **BRA TÄCKFÖRMÅGA OCH LÄTT ATT STRYKA PÅ**

 **SPARAR TID OCH PENGAR UTAN ATT PRUTA PÅ SKYDDET**

UTOMHUSFÄRG




ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

GALVANISERANDE, TIDIGARE MED AKRYLFÄRG MÅLADE OCH OBEHANDLADE PLÅTTAK OCH ANDRA STÅLKONSTRUKTIONER UTOMHUS

GLANSGRAD

HALVGLANSIG



ÅTGÅNG

m² / 1 LITER

8

TORKTID

+20°C / <50 %

DAMMTORR
6 - 10 TIMMAR

ARBETSREDSKAP



PENSEL, ROLLER, SPRUTA

FÖRPACKNINGAR

VIRTASEN FABRIKSKULÖRER
1 L - 3 L - 10 L

A- OCH C-BAS - 0,9 L - 2,7 L - 9 L



BRYTNING

VIRTASEN SKÄRGÅRDENS FÄRGER - FÄRGKARTAN
ELLER DE VANLIGASTE FÄRGKARTORNA



FABRIKSKULÖRER

SVART

BRUN

GRAFITGRÅ

OBS! PGA. TRYCKTEKNISKA GRUNDER KAN KULÖRERNA
SKILJA SIG FRÅN DE VERKLIGA FÄRGERNA!

KOMPATIBLA PRODUKTER

FÖRTUNNING

VIRTASEN LACKNAFTA

TVÄTT AV BEHANDLADE YTOR

VIRTASEN KATTO-10
PLÅTTAKSTVÄTT

RENGÖRING AV VERKTYG

VIRTASEN PENSELTVÄTT
VIRTASEN LACKNAFTA



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

  @virtasenmaalit   /virtasenmaalit



ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

KOM IHÅG FÖRE ARBETET PÅBÖRJAS

Arbetsförhållanden	Ytan som skall målas bör vara dammfri och torr. Lufttemperaturen över +5°C och relativa fuktigheten under 80%. Taket måste vara absolut torrt när det målas. Målandet bör påbörjas först efter att morgondagen har torkat och avslutas i tid innan daggbildningen. Rekommenderad målningstid är mellan 10 och 15. Måla inte om ytans temperatur överstiger 50°C.
Arbetsredskap	Pensel, roller eller högtrycksspruta (munstycke 0,011" – 0,015")
Förtunning	Virtasen Lacknafta, förtunning rekommenderas inte i normala fall
Torktid	Dammtorr 6 – 10 timmar (+20°C/<50%) Eventuell övermålning tidigast efter 1 dygn då ytan inte längre är seg. Om övermålning sker tidigare fäster färgen inte nödvändigtvis ordentligt.
Obs!	Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Rör om ordentligt före användning, helst med bormaskin.

FÖRBEHANDLING AV YTAN

Lös rost avlägsnas med till exempel stålborste och taket tvättas med Virtasen Katto-10 Plåttaksvätt enligt instruktionerna.

MÅLNING

Stryk 1 – 2 gånger. En gång räcker till i de flesta fall.

EFTER MÅLNINGEN

Rengöring av redskapen	Virtasen Penselvätt enligt anvisningarna eller Virtasen Lacknafta.
Förvaring	I torrt och svalt utrymme. Färgen får inte frysa.
Torktid	Färgen är under normala förhållanden fullständigt torr efter 4 veckor, varefter ytan har fått sin slutliga hårdhet och hållbarhet.
Underhåll	Ytan kan rengöras genom att tvätta den lätt. Som redskap används Virtasen Målartvätt, mjuk borste och vatten. Grov borstning, starka detergenter och intensiv skurning bör undvikas.

MER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI

Beskrivning: Kraftigt pigmenterad modifierad alkydfärg som innehåller rostskyddspigment. **Färgmaterialgrupp 2012:** 484.71 Lösningssmedelburna färger för plåttak och metallytor RL 11–13. 484.72 Lösningssmedelburna färger för plåttak och metallytor RL 11–13. **Bindemedel:** Långkedjad alkyd, som rostskyddspigment bariummetaborat och som färg järnoxidpigment. **Torrhalt:** ca. 75%. **Densitet:** 1,3 – 1,4 kg / L.

Produktbladets information grundar sig på laboratorieanalyser, tester samt praktiska erfarenheter. Vi kan endast ansvara för produktens kvalitet och att den fyller våra krav. Vi ansvarar inte för skador och fel som uppstår då man använt produkten emot instruktionerna. I osäkra fall bör man kontakta Virtasens Färgfabrik innan man skaffar produkten eller påbörjar arbetet. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

