



VIRTASEN KALUSTEMAALI

TUOTESELOSTE

3.1.202 v1.0



TYYPPI

Vesiohenteinen sisäkäyttöön tarkoitettu luonnonöljypohjainen kalustemaalilla.

KÄYTTÖKOhteet

Maalaamattomat ja aiemmin maalatut huonekalut, ovet, listat, ikkunanpuitteet, kaiteet, lämpöpatterit, kaapistot yms.

MAALAUStARVIKERYHMÄ

2012: 321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04.

TEKNISET TIEDOT

Kiinteäainetilavuus n. 40%

Tiheys A-perusmaali n. 1,3 kg/ L ja C-perusmaali n. 1,15 kg/

VOC EU VOC raja-arvo (kat A/d) 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 1 g/l.

Kiiltoaste Puolihihmeä (Silkinhihmeä)

Märkähankauskesto Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755.

Riittoisuus 8 – 10 m² / L

Sävytys Voidaan sävyttää Virtasen Saariston Sävyt- tai yleisimpien värikarttojen mukaan.

Työväline Sivellin, mohairtela tai korkeapaineruisku (suutin 0,011"-0,014").

Työvälineiden pesu Vesi. Työvälineisiin kuivunut tai osittain kuivunut maali pestään Virtasen Pensselipesugeelillä.

Ohenne Vesi

Kuivumisaika Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 8 tunnin kuluttua. Läpikuiva 1-3 vrk. (Ilman lämpötila +23°C ja suhteellinen kosteus alle 50%)

Pakkauskoot A- ja C-perusmaalit: 0,45 L / 0,9 L / 2,7 L

Maalipinnan hoito Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

Varastointi Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäättyä.



MAALAUSOHJE

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Puun kosteus alle 18 %, lämpötila +10 - +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
Ohennus	Vesi.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista. Pese likaiset pinnat Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan. Hio huolellisesti kaikki maalattavat pinnat keskikarkealla P120 – P150 hiomapaperilla. Poista hiontapöly esimerkiksi pölyharjalla tai imuroimalla.

MAALAAMINEN

	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.
Käsittelemättömät puupinnat:	Pohjamaalaa ohentamalla Virtasen Kalustemaalilla 5–15 % vedellä ja pintamaalaa ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla 1–3 kertaa.
Aiemmin maalattu puupinta:	Maalaa 1–3 kertaa ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla.
Käsittelemättömät metallipinnat:	Pohjamaalaa ruostuvat teräspinnat ruosteenestopohjamaalilla ja pintamaalaa 1–2 kertaa ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla.
Aiemmin käsitelty sekä maalatut metallipinnat:	Maalaa 1–2 kertaa ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla.

MAALAAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Työvälineisiin kuivunut tai osittain kuivunut maali pestään Virtasen Pensselipesugeelillä.
Lisätietoja	Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käyttöä aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.