



VIRTASEN KUULTAVA PANEELIMAALI

Korostaa kauniisti puun
omaa kuviointia

✓ PERINTEINEN HENGITTÄVÄ SEINÄMAALI

✓ SÄVYTETTÄVÄ KUULTOMAALI

✓ M1-LUOKITeltu SISÄMAALI

✓ MUOVITON JA EKOLOGINEN VALINTA

Virtasen Kuultava Paneelimaali on luonnon-
öljypohjainen sisämaali, joka korostaa kauniisti puun
omaa kuviointia säilyttäen hengittävyyden.
Virtasen vesiohenteisen kuultomaalin sideaineena
on kotimaista kylmäpuristettua pellavaöljyä.

Luonnollisesti tuotteen perinteitä kunnioittaviin
arvoihin kuuluvat hengittävyys, 100% muovittomuus
sekä ekologisuus, jotka yhdessä takaavat
terveellisen lopputuloksen.

Virtasen Kuultava Paneelimaali on luonnollisesti
Suomessa valmistettu niin kuin kaikki muutkin
Virtasen maalit.

Kun teet remonttia tai maalaat uutta pintaa ja
haluat puun syiden näkyvän, valintasi on Virtasen
Kuultava Paneelimaali.
Lisäksi se on M1-päästöluokiteltu.

	TYYPPI SISÄMAALI
	KIILTOASTE SILKINHIMMEÄ
	RIITTOISUUS 6 - 12 m² / L
	OHENNIN VESI



TERVEEN TALON
PARAS KAVERI

* Tarkemmat tekniset tiedot kääntöpuolella



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



TEKNISET TIEDOT JA MAALAUSSOHJE

SISÄMAALI

SÄVYTYŚ
VOIDAAN SÄVYTTÄÄ
YLEISIMPIEN
KUULTOVÄRI-
KARTASTOJEN
MUKAAN.

KIILTOASTE
SILKINHIMMEÄ
(HIMMEÄ)

RIITTOISUUS
m² / 1 LITRA
6 - 12

KUIVUMISAIKA
TUNTIA / +20°C / <80 %
PÄÄLLEMAALAUŚ
3
PÖLYKUIVA
1

TYÖVÄLINE

SIVELLIN, RUISKU

KÄYTTÖKOHEET:
Aiemmin kuultokäsittelyt ja käsittelemättömät puupinnat kuivissa sisätiloissa: mm. paneelikatot, paneeliseinät ja hirsiseinät. Ei sovellu mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille kuten lattiat. Huomioi käsiteltävän alustan sävyn vaikutus lopputulokseen.

PAKKAUSKOOT
EC-PERUS
0,9 / 2,7 / 9 L

HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAMISEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työvälineet	Sivellin tai korkeapaineruisu (suutin 0,013"-0,018") käytettäessä korkeapaineruisua jälkikäsitteily siveltimellä.
Ohenne	Vesi, normaalisti ei suositella ohentamista.
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.
Riittoisuus	6 - 12m ² /l riippuen pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja sen mahdollisista edellisistä käsittelyistä.
Huom!	Huomioi käsiteltävän alustan sävyn vaikutus lopputulokseen. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

- Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi. Mahdollisen tasoituksen ja hionnan jälkeen maalattavat pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä, tarvittaessa käytetään Virtasen Maalipesua ohjeiden mukaan.

MAALAAMINEN

- Maalataan 1-3 kertaa riippuen maalattavan pinnan imukyvystä sekä väristä.
- Levitetään puun syiden mukaisesti koko kohteen pituudella.
- Huom! Kuultava Paneelimaali ei vaadi erillistä pohjamaalia.

MAALAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Varastointi	Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäättyä.
Maalin kuivuminen	Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.
Maalipinnan hoito	Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOM! Aitona pellavaisena öljymaalina Virtasen Kuultavan Paneelimaalin sävytetyt sävyt saattavat toistua hieman värikartasta poikkeavalla tavalla sävytuskoneista riippuen. Aidot pellavaöljyä sisältävät luonnonöljymaalit tuoksuvat kuivuessaan ja näin tekee myös Virtasen Kuultava Paneelimaali. Kuivuttuaan Virtasen Paneelimaali on hajuton.

