



VIRTASEN PANEELIMAALI

Silkinhimmeä
pellavainen
paneelimaali luo
kodikkaan tunnelman

- ✓ PERINTEINEN HENGITTÄVÄ SISÄMAALI
- ✓ SISÄLTÄÄ PELLAVAÖLJYÄ
- ✓ ERITTÄIN KEVYT JA HELPPO MAALATA
- ✓ MUOVITON JA EKOLOGINEN VALINTA

Perinteisiin resepteihin perustuva Virtasen Paneelimaali on aito luonnonmaali, jonka sideaineena on kotimaista kylmäpuristettua pellavaöljyä. Hengittävänä se on turvallinen valinta hirsiseinien sekä muiden puupaneeliseinien maalaukseen.

Nopeasti kuivuva vesiohenteinen Virtasen Paneelimaali on pellavaöljyn ansiosta kevyt ja helppo maalata. Maalausrajat eivät enää ole ongelma, koska Virtasen Paneelimaali tasoittuu lähes itsekseen. Sinun ei tarvitse olla ammattilainen saadaksesi onnistuneen ja tasaisen lopputuloksen.

Virtasen Paneelimaali on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja testiolosuhteissa. Se täyttää M1-luokan tarkat vaatimukset päästöjen vähäisyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että siitä haihtuu erittäin vähän mitään yhdisteitä sekä hajua huonetilaan.

**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI**

-  **TYYPPI**
SISÄMAALI
-  **KIILTOASTE**
SILKINHIMMEÄ
-  **RIITTOISUUS**
6 - 12 m² / L
-  **OHENNIN**
VESI



* Tarkemmat tekniset tiedot kääntöpuolella



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



TEKNISET TIEDOT JA MAALAUSSOHJE

SISÄMAALI




SÄVYTYŚ

VIRTASEN SAARISTON
SÄVYTT - VÄRIKARTAN
TAI YLEISIMPIEN
VÄRIKARTTOJEN
MUKAAN

KIILTOASTE

SILKINHIMMEÄ
(himmeä)



RIITTOISUUS

m² / 1 LITRA

6 - 12

KUIVUMISAIKA

TUNTIA / +20°C / <80 %

PÄÄLLEMAALAUŚ

3

PÖLYKUIVA

1

TYÖVÄLINE



SIVELLIN, RUISKU

KÄYTTÖKOHEET:

Aiemmin maalatut ja käsittelemättömät puupinnat kuivissa sisätiloissa:
mm. paneelikatot, paneeliseinät ja hirsiseinät. Ei sovellu mekaaniselle
kulutukselle alttiina oleville pinnoille kuten lattiat.

PAKKAUSKOOT

A- JA C-PERUSMAALIT

0,9 / 2,7 / 9 L



HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAMISEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työvälineet	Sivellin tai korkeapaineruisu (suutin 0,013"-0,018").
Ohenne	Vesi, normaalisti ei suositella ohentamista.
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.
Riittoisuus	6 - 12m ² /l riippuen pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja sen mahdollisista edellisistä käsittelyistä.
Huom!	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

- Pinnan epätasaisuudet tasoitetaan sopivalla tasoitteella sen käyttöohjeen mukaan. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi. Mahdollisen tasoituksen ja hionnan jälkeen maalattavat pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä, tarvittaessa käytetään Virtasen Maalipesua ohjeiden mukaan.

MAALAAMINEN

- Maalataan 1-3 kertaa riippuen maalattavan pinnan imukyvystä sekä väristä.
- Huom! Virtasen Paneelimaali ei vaadi erillistä pohjamaalia.

MAALAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Varastointi	Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäätyä.
Maalin kuivuminen	Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.
Maalipinnan hoito	Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

