

RIITTOISA-KESTÄVÄ

VIRTASEN**4 ÖLJYN
IKKUNAMAALI****TERVEEN TALON
PARAS KAVERI****PERINTEINEN IKKUNAMAALI ULKOKÄYTTÖÖN TUPLASTI PAREMMALLA PEITTÄVYYDELLÄ**

Virtasen 4 Öljyn Ikkunamaali on korkealuokkainen, perinteisestä Virtasen 4 Öljyn Maalista jatkokehitetty ikkunanpuitteiden ja vastaavien ulkopintojen maali. Virtasen 4 Öljyn Ikkunamaali on kehitetty erityisesti vanhojen ikkunoiden huolto- ja korjausmaalauksiin.

Sen perustana on neljä aitoa luonnonöljyä ja siksi se on myös hengittävä, turvallinen sekä ekologinen. Tuplasti peittävänä sekä erittäin riittoisana se on paras valinta vaativiin maalauskohteisiin.

 **TUPLASTI PAREMPI PEITTÄVYYS** **ERITYISTÄ KESTÄVYYTTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN** **ERITTÄIN RIITTOISA** **PERUSTANA 4 LUONNONÖLJYÄ****ULKOMAALI****KÄYTTÖKOHTEET**

UUSIEN JA AIKAISEMMIN ÖLJYMAALILLA TAI -LAKALLA KÄSITELTYJEN PUUSTEN IKKUNANPUITTEIDEN JA VASTAAVIEN KOHTEIDEN MAALAUKSEEN ULKOTILOISSA

KIILTOASTE

PUOLIKIILTÄVÄ

H    **X**   **K****RIITTOISUUS**m² / 1 LITRASILEÄ PINTA
10 - 17**KUIVUMISAIKA**

VRK / +20°C / <80 %

3 - 5PÄÄLLEMAALATTAVISSA KUN KOSKETUSKUIVA
1 - 2**TYÖVÄLINE**

SIVELLIN, RUISKU

PAKKAUSKOOTA+A-PERUSMAALI
0,9 L - 2,7 L - 9 L**SÄVYTYS**

VIRTASEN SAARISTON SÄVYT -VÄRIKARTAN TAI YLEISIMPIEN VÄRIKARTTOJEN MUKAAN



Vain A-perusmaali sävyt.
Huom! Sävytys 2 kertaa.
Tummissa sävyissä käytetään 4 Öljyn Maalin C-perusmaalia.

VIRTASEN 4 ÖLJYN IKKUNAMAALI**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI****YHTEENSOPIVAT TUOTTEET****KÄSITELTÄVIEN PINTOJEN PESUUN**VIRTASEN HOMEENTAPPAJA
ULKOKÄYTTÖÖN PUUPINNOILLE**TYÖVÄLINEIDEN PESU**VIRTASEN PENSSELIPESUGEELI
VIRTASEN LAKKABENSIINI**OHENNIN**

VIRTASEN LAKKABENSIINI



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit

MAALAUSSOHJE

HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAUKSEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila -10C - +25C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työvälineet	Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013''-0,018'')
Ohenne	Virtasen Lakkabensiini. Ohenna tarvittaessa 5-15%
Kuivumisaika	3-5 vrk, päälle maalattavissa kun edellinen kerros on kosketuskuiva. Kuivumiseen vaikuttavat ilman vaihtuvuus, valo ja kosteus. Mitä valoisammat, tuulettuvammat ja kuivemmat olosuhteet ovat, sitä nopeammin maali kuivuu. Hyvissä olosuhteissa päälle maalattavissa 1-2 vrk:n kuluttua.
Huom!	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä. Maalin tuplasti paremmasta peittävydestä johtuen, se on säilytettävissä vain vaaleisiin A-perusmaali-sävyihin. Sävytys pitää tehdä kaksinkertaisella sävytyspastamäärällä. Tummissa sävyissä käytetään 4 Öljyn Maalin C-perusmaalia.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY JA POHJAMAALAU

Uusi käsittelemätön sekä paljas puupinta	Puhdista pinta kaikesta irtavasta aineksesta, homeesta, liasta tms. Suorita homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan.
	Pohjamaalaa ohentamalla Virtasen 4 Öljyn Ikkunamaalia 5 - 15% Virtasen Lakkabensiinillä.
Aiemmin maalattu tai vanha puu	Poista irtonainen ja heikosti kiinni oleva vanha maali. Vaihda huonokuntoiset / vaurioituneet puuosat uusiin. Suorita homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan.
	Pohjamaalaa ohentamalla Virtasen 4 Öljyn Ikkunamaalia 5 - 15% Virtasen Lakkabensiinillä.

PINTAMAALAU

Pintamaalaa 1-4 kertaa ohuesti siveltimellä.

Huom! Liian paksut maalikerrokset rypistyvät ja kuivuvat erittäin hitaasti.

MAALAUKSEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan tai Virtasen Lakkabensiinillä.
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Kestää kylmävarastoinnin.
Maalin kuivuminen	Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.
Maalipinnan hoito	Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

LISÄÄ MAALAUSSOHJEITA SEKÄ MAALIEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ LÖYDÄT VERKKOSIVUILTAMME WWW.VIRTASEN.FI

Tyyppi: Korkealuokkainen, perinteisestä Virtasen 4 Öljyn Maalista kehitetty ikkunanpuitteiden ja vastaavien ulkopintojen maalamiseen tarkoitettu tuplasti paremmin peittävä, lähes liuotteeton öljymaali. **Maalaustarvikeryhmä 2012:** 475 Puupintojen liuoteohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13. Maalaustarvikeryhmä 2001 45.1 Öljymaalit ulkokäyttöön RL 5...7 (RT-luokitus) **Käyttökohteet:** Puisten ikkunanpuitteiden ja vastaavien kohteiden maalaukseen ulkotiloissa. Soveltuu myös aikaisemmin erilaisilla öljymaaleilla tai -lakoilla käsiteltyjen ikkunanpuitteiden huoltomaalaukseen. **Sideaine:** Pellavaöljyvernissan ja kolmen muun luonnonöljyn optimoitu seos. **Kiinteäainetilavuus:** 95 % **Tiheys:** 1,6 kg/litra. **Kiiltoryhmä:** puolikiiltävä, himmenee ajan myötä. **Sävytys:** Valkoisesta A-perusmaalista sävytettävät ulkomaalivärikarttojen sävyt. (Sävytys: A+A)

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalille ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

