

RUOSTEENESTO- JA PINTAMAALI YHDELLÄ SIVELYLLÄ

# KATTO-10 PELTIKATTOMAALI

## VIRTASEN



TERVEEN TALON  
PARAS KAVERI

### KAKSI MAALIA YHDESSÄ, RUOSTEENESTO JA VALMIS PINTA YHDELLÄ SIVELYLLÄ

Virtasen Katto-10 Peltikattomaali on kestävä perinteinen liuotinhöyryteinen uusien sekä vanhojen peltikattojen maali. Maali sisältää tehokasta ruosteestopigmenttiä, joten erillistä ruosteesto-pohjamaalia ei tarvita. Maali on erittäin helppo levittää ja vaaleatkin sävyt peittävät yhdellä sivelyllä.

Virtasen Katto-10 Peltikattomaalilla saat yhdellä maalauskerralla valmiin pinnan ja näin säästät aikaa sekä selvää rahaa. Ainutlaatuinen Virtasen UV-suoja yhdistettynä tehokkaaseen ruosteestopigmenttiin takaavat maalin kestävyys pitkälle tulevaisuuteen.

 RUOSTEENESTO- JA PINTAMAALI YHDELLÄ SIVELYLLÄ

 ERITTÄIN HYVÄ TARTTUVUUS

 HYVIN PEITTÄVÄ JA HELPPO LEVITTÄÄ

 SÄÄSTÄ AIKAA JA RAHAA SUOJAUksesta TINKIMÄTTÄ

#### ULKOMAALI




#### KÄYTTÖKOhteET

AIEMMIN ALKYDIÖLJYMAALEIL-  
LA MAALATTUJEN OHUTTERÄS-  
LEVYPINTOJEN HUOLTOMA-  
LAUKSEEN SEKÄ SINKITTYYN YLI  
5 VUOTTA VANHOJEN  
OHUTTERÄSLEVYPINTOJEN  
ENSIMAALAUKSEEN.

#### KIILTOASTE

PUOLIKIILTÄVÄ



#### RIITTOISUUS

m<sup>2</sup> / 1 LITRA

8 - 10

MÄRKÄKALVO MAX. 130µm.

#### KUIVUMISAika

TUNTIA / +20°C / <50 %

PÖLYKUIVA 6

KOSKETUSKUIVA 8

PÄÄLLEMAALATTA VISSA 24

#### TYÖVÄLINE



SIVELLIN TAI RUISKU

#### PAKKAUSKOOT

VIRTASEN VALMISSÄVYT  
1 L - 3 L - 10 L

A- JA C-PERUSMAALIT - 0,9 L - 2,7 L - 9 L



#### SÄVYTYS

VIRTASEN SAARISTON SÄVYT -VÄRIKARTAN  
TAI YLEISIMPIEN VÄRIKARTTOJEN MUKAAN



#### VALMISSÄVYT

MUSTA

RUSKEA

GRAFIITINHARMAA

HUOM! PAINOTEKNISISTÄ SYISTÄ JOHTUEN SAATTAVAT  
VÄRISÄVYT POIKETA TODELLISISTA VÄREISTÄ!

#### YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

##### OHENNIN

VIRTASEN LAKKABENSIINI

##### MAALATTAVIEN PINTOJEN PESU

VIRTASEN KATTO-10  
PELTIKATON PESUAIINE

##### TYÖVÄLINEIDEN PESU

VIRTASEN PENSSELIPESUGEELI  
VIRTASEN LAKKABENSIINI



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB  
Työkuja 5, 21600 Parainen  
Puh. +358 (0) 10 323 1600

[www.virtasen.fi](http://www.virtasen.fi)

SEURAA MEITÄ SOMESSA

  @virtasenmaalit   /virtasenmaalit



## MAALAUSSOHJE

## HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAUKSEN ALOITTAMISTA

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maalausolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman ja pinnan lämpötila +10- +30°C ja ilman suhteellinen kosteus <u>alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana</u> . Katon täytyy maalattaessa olla ehdottomasti kuiva. Maalaaminen tulee aloittaa vasta aamukasteen kuivuttua ja lopettaa hyvissä ajoin ennen kasteen muodostumista. Suositeltava maalaus aika noin klo 10–15 välisenä aikana. Älä maalaa, jos maalattavan pinnan lämpötila on yli +50°C. |
| Työvälineet       | Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018").<br>Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsittely siveltimellä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ohenne            | Virtasen Lakkabensiini, normaalisti ei suositella ohentamista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kuivumisaika      | Pölykuiva 6h, kosketuskuiva 8h, päällemaalattavissa 24h (+ 23 °C / 50 % RH).<br><b>Huom!</b> Mahdollinen päällemaalaus aikaisintaan 1 vrk kuluttua ja kun maalipinta ei ole enää nahkea. Jos päällemaalaus tehdään aikaisemmin ei maali välttämättä tartu kunnolla.                                                                                                                                                                                         |
| Huom!             | Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

## Aiemmin alkydiöljymaalilla maalatut pinnat:

Kaikki hilseilevä ja huonosti kiinni oleva maali sekä ruoste poistetaan teräsharjalla ja/tai hiomalla ja/tai korkeapainepesulla. Pinta pestään KATTO-10 PELTIKATONPESUAINEELLA sen ohjeiden mukaan.

## Maalaamattomat sinkityt pinnat:

Mahdollinen ruoste poistetaan teräsharjalla ja/tai hiomalla. Pinta pestään KATTO-10 PELTIKATONPESUAINEELLA sen ohjeiden mukaan.

## MAALAAMINEN

Maalataan 1 kerta siveltimellä tai ruiskulla. Mahdollinen päällemaalaus aikaisintaan 1 vrk kuluttua ja kun maalipinta ei ole enää nahkea. Jos päällemaalaus tehdään aikaisemmin ei maali välttämättä tartu kunnolla. **Huom!** Märkäkalvo max. 130µm.

## MAALAUKSEN JÄLKEEN

|                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Työvälineiden pesu | Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan tai Virtasen Lakkabensiinillä.                                                                                                                            |
| Varastointi        | Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäättyä.                                                                                                                                                             |
| Maalin kuivuminen  | Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.                                                      |
| Maalipinnan hoito  | Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pesemällä. Työvälineenä käytetään Virtasen Maalipesua, pehmeää harjaa ja vettä. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää. |

## LISÄÄ MAALAUSSOHJEITA SEKÄ MAALIEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ LÖYDÄT VERKKOSIVUILTAMME WWW.VIRTASEN.FI

**Tyyppi:** vahvasti ruosteestopigmentöity säänkestävää alkydiöljypohjainen peltikattomaali. **Maalaustarvikeryhmä 2012:** 451 Peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit RL 11...13 **Sideaine:** Pitkäketjuinen alkydi, ruosteestopigmenttinä bariummetaboraatti, väreinä rautaoksidipigmentit. **Kiinteäainetilavuus:** n. 75% **Tiheys:** 1,3-1,4 kg/litra värisävystä riippuen.

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalille ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

