



VIRTASEN PORSTUA PUULATTIAMAALI

TUOTESELOSTE

5.3.2024



TERVEEN TALON
PARAS KAVERI

TYYPPI

Virtasen Porstua Puulattiamaali on kestävä puolihihmeä (silkinhimmeä) tai täyskiiltävä (korkeakiiltainen) sisämaali. Sideaineena optimoitu luonnonöljyihin pohjautuva uretaanialkydi.

KÄYTTÖKOhteET

Puu- ja betonilattioiden maalaukseen sisätiloissa, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta. Soveltuu myös aikaisemmin alkydimaalilla tai lakalla käsiteltyjen lattioiden huoltomaalaukseen.

MAALAU- TARVIKERYHMÄ

2012: 655 Lattioiden 1-komponenttiset liuoteohenteiset pintamaalit RL 03.

TEKNISET TIEDOT

Kiinteäainetilavuus

n. 70%

Tiheys

n. 1,3 kg/ L

VOC

EU VOC raja-arvo / gränsvärde 2010 Katgoria / Kategori A/i300g/l. VOC max 300g/l

Kiiltoaste

Puolihihmeä tai täyskiiltävä

Riittoisuus

4 – 10 m² / L

Sävytys

Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien sisävärikarttojen mukaan.

Työväline

Sivellin, tela tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018")

Työvälineiden pesu

Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan tai Virtasen Lakkabensiinillä.

Ohenne

Virtasen Lakkabensiini

Kuivumisaika

Kosketus- ja pölykuiva 2 - 4h, päälle maalattavissa n. 1-2 vrk:n kuluttua. Käyttöönottokuiva n. viikon kulutta. (Ilman lämpötila +23°C ja suhteellinen kosteus alle 50%)

Pakkauskoot

A- ja C-perusmaalit: 0,9 L / 2,7 L / 9,0 L

Maalipinnan hoito

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

Varastointi

Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäätyä.



MAALAUSSOHJE

Maalausolosuhteet	Betoni: pinnan tulee olla vähintään 4 viikkoa vanha, betonin suhteellinen kosteus alle 97%, ilman lämpötila +10 - +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Puu: pinnan tulee olla kuiva, puun kosteus alle 18%, lämpötila +10 - +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
Ohennus	Virtasen Lakkabensiini

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Käsittelemätön puupinta: Puhdista pinta liasta ja pölystä.
Käsittelemätön betonipinta: Uudesta betonilattiaista poistetaan sementtitiimakerros koneellisesti hiomalla ja poistetaan hiontapöly.
Aikaisemmin maalattu puu- ja betonipinta: Poistetaan irtoava aines kaapimella tai teräsharjalla ja pestään tarvittaessa Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan. Huom! Et tarvitse muita pohjusteita tai pohjamaaleja.

MAALAAMINEN

	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.
Pohjamaalaus:	Käsittelemättömät puu- sekä betonipinnat: Pohjamaalataan ohentamalla Porstua Puulattiamaalia 5-15% Virtasen Lakkabensiinillä Aiemmin maalattu: Pinta maalataan 100% ohentamattomalla maalilla.
Pintamaalaus:	Maalataan ohentamattomana 1-3 kertaan riippuen maalattavan pinnan imukyvystä sekä väristä. Huom: Ei vaadi erillistä pohjamaalia.

MAALAAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Lisätietoja	Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.