



VIRTASEN ÖLJYVAHA

Korostaa puun
luonnollista kauneutta ja
antaa tiloille lämpimän ja
kutsuvan ilmeen.

✓ LUONNOLLISEN KAUNIS LOPPUTULOS

✓ LIKAA JA VETTÄHYLKIVÄ SUOJA

✓ ERITTÄIN HELPPOKÄYTTÖINEN

✓ ANTAA PUUN ELÄÄ LUONNOLLISESTI

Virtasen Öljyvaha imeytyy syvälle puuhun, muodostaen kestäväen ja kauniin likaa sekä vettä hylkivän pinnan. Sen ainutlaatuinen koostumus antaa puulle luonnollisen hengittävyuden säilyttäen samalla sen rakenteen ja ominaisuudet vuosien varrella.

Se soveltuu erinomaisesti käsittelemättömille puupinnoille kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Virtasen Öljyvaha on täydellinen valinta myös saunojen seinille, katoille ja lauteille. Sen kestävyys kosteissa olosuhteissa tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon saunojen puupintojen suojaamiseen, säilyttäen samalla saunan luonnollisen ja kutsuvan ilmeen. Sen vesiohennettavuus tekee siitä myös vaivattoman käyttää.

Anna puullesi parasta hoitoa ja suojaa Virtasen Öljyvahalla - yhdistelmällä luonnollista kauneutta ja kestävyyttä. Virtasen Öljyvaha kestää aikaa ja antaa tiloillesi ainutlaatuisen tunnelman

**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI**



 **TYYPPI**
SISÄMAALI

 **KIILTOASTE**
HIMMEÄ

M² **RIITTOISUUS**
8 - 15 m² / L

 **OHENNIN**
VESI



* Tarkemmat tekniset tiedot kääntöpuolella



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



TEKNISET TIEDOT JA MAALAUSSOHJE

SISÄMAALI




SÄVYTYS

VIRTASEN SAARISTON
KUULTAVAT SÄVYT -
VÄRIKARTAN TAI
YLEISIMPIEN
KUULTAVIEN
VÄRIKARTTOJEN
MUKAAN

KIILTOASTE

HIMMEÄ



RIITTOISUUS

m² / 1 LITRA

8 - 15

KUIVUMISAIKA

TUNTIA / +23°C / <50 %

PÖLYKUIVA 1-3

UUELLEEN-
KÄSITELTÄVISSÄ 12
KÄYTTÖÖNOTTOKUIVA
24 KULUTTA

TYÖVÄLINE

SIVELLIN,
VAAHTOMUOVI-
SIVELLIN, VAAHTO-
MUOVISIENI TAI
NUKKAAMATON
KANGAS.

KÄYTTÖKOHEET:

Käsittelmättömät puupinnat kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Paneeli- ja hirsipinnat, puulattiat, huonekalut, ovet sekä ikkunakarmit. Saunojen seinät, katot sekä lauteet.

PAKKAUSKOOT

EC-PERUSMAALIT

0,45 / 0,9 / 2,7 / 9 L



Lahjoitamme osan tuotosta Pidä
Saaristo Siistinä ry:n hyväksi.
Vi skänker en del av intäkterna till
Häli Skärgården Ren rf.

HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAAMISEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työvälineet	Sivellin, vaahtomuovi-sivellin, vaahto-muovisieni tai nukkaamaton kangas.
Ohenne	Vesi.
Kuivumisaika	Pölykuiva 1-3h, Uudelleenkäsiteltävissä 12h, Käyttöönottokuiva 24h kulutta. (Ilman lämpötila +23°C ja suhteellinen kosteus alle 50%) Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.
Riittoisuus	8 - 15m ² /l riippuen pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja sen mahdollisista edellisistä käsittelyistä.
Huom!	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

- Käsittelmätön pinta:** Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi. Mahdollisen hionnan jälkeen käsiteltävät pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä, tarvittaessa käytetään Virtasen Maalipesua ohjeiden mukaan. Pienet kolot ja halkeamat voidaan kitata puukitillä. Suosittelemme aina puulattioiden hiontaa (100-150) hiomapaperilla ennen käsittelyä. Hionta avaa puun solukkoa käsittelyä varten.
- Aiemmin käsitelty pinta:** Poista vanhat käsittelyt kokonaan hiomalla. Poista hiontapöly huolellisesti ja pese tarvittaessa Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan. HUOM! Parafiiniöljypohjaiset tuotteet heikentävät Virtasen Öljyvahan imeytymistä ja saattavat heikentää sen tartuntaa, joten suosittelemme niiden huoltokäsittelyyn saman tyyppisiä tuotteita.

MAALAAMINEN

- Puupinnat käsitellään aina ohuelti ja "tiukkaan" puun syiden mukaisesti. Virtasen Öljyvaha levitetään aina paneeli tai lauta kerrallaan päästä päähän. Nurkissa vaaditaan huolellisuutta, ettei Virtasen Öljyvahaa mene jo käsitellylle pinnalle.
- Ensikäsitteilyn jälkeen voidaan tarvittaessa suorittaa välihionta 12h kuluttua käsittelystä.
- Käsittelykertojen määrä riippuu haluamasi sävyn peittävytyden, pinnan imevyyden ja käyttökohteen mukaan.
- Väriksen käsittelyn päälle voit halutessasi levittää väritöntä Virtasen Öljyvahaa 1-2 kerrosta lisäämään pinnan kestävyttä ja puhdistettavuutta.
- Lattiapinnoille suositeltu käsittelymäärä on yhteensä 3 kerrosta.

MAALAAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Poistetaan ylimääräinen öljyvaha työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Varastointi	Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäättyä.
Maalin kuivuminen	Öljyvahan täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.
Maalipinnan hoito	Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

V3.0



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA

