



TYYPPI

Luonnonöljypohjainen, sään- ja valonkestävä kuullote ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

Käsittelimättömille ja aiemmin kuultokäsitellyille puisille pinnoille. Sahatut, höylätyt ja painekyllästetyt pinnat ulkotiloissa. Seinät, räystääs- ja vuorilaudat, kaiteet ym. puurakenteet.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

491 Puujulkisivujen liuteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 45 tilavuus- %
Tiheys	0,87 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/e) 400 g/l. Tuotteen VOC: max. 400 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Kolmen luonnonöljyn seos
Ohenne	Ei ohenneta
Riittoisuus	Karkea pinta 5–8 m ² /l Sileä pinta 7–10 m ² /l
Kuivumisaika <i>Kun lämpötila + 23 °C ja 50 % RH</i> Sävytys	Kosketuskuiva noin 12 h, päällemaalattavissa kun edellinen maalikerros on kosketuskuiva. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa. Virtasen Kuultavan värikartan tai yleisimpien kuultavien värikarttojen mukaan. Huomioi alustan värin vaikutus lopulliseen värisävyyn. Suosittelemme aina testaamausta. Ei suositella käytettäväksi sävyttämättömänä.
Työväline	Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018"). Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsitteily siveltimellä.
Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselipesugeeli ja vesi tai Virtasen Lakkabensiini. Poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Pakkauskoot	EC-perusmaali: 0,9 L – 2,7 L – 9 L
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Kestää kylmävarastoinnin.



MAALAUSSOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.
Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja poista mahdollinen vanha kalvo hiomalla.

Pese likaiset pinnat Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

Tee aina homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan

MAALAUUS/KÄSITTELY

Käsittele pinta 1–2 kertaan. Toinen käsittely tarvittaessa, kun edellinen kerros on kuivunut.

Käsittelykertojen määrä riippuu pinnan imukyvyistä ja halutusta värisävystä. Sileälle höylätylle pinnalle saat pisimmän huoltovälin, kun pinta käsitellään kertaalleen ja vuoden päästä toistetaan käsittely.

Vältä näkyvien työsaumojen synty käsittelemällä pinta aina kokonainen lauta tai paneeli kerrallaan koko kohteen pituudelta.

MAALIPINNAN HOITO

Kuullotteen täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.

Tämän jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAUUS/KÄSITTELY

Huoltokäsittely voidaan tarvittaessa suorittaa Virtasen 3 Öljyn Kuullotteella, Aimo 5 Öljyn Peittosuojalla, tai 4 Öljyn Maalilla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.