



TYYPPI

Himmeä, vesiohenteinen, hengittävä ja muoviton öljymaali ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

Uudet ja aiemmin öljymaaleilla, akrylaattivahvisteisilla peittosuojilla tai kuullotteilla käsitellyt puupinnat. Puuseinät, hirsipinnat, vuorilaudat, aidat ym. puurakenteet ulkona. Höylätty-, hienosahattu- sekä sahalautapinta.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 45 tilavuus- %
Tiheys	1,1–1,4 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 1,1 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Pellavaöljyn ja neljän muun luonnonöljyn seos
Ohenne	Vesi
Kiiltoaste	Himmeä
Riittoisuus	4–8 m ² /l
Kuivumisaika Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %	Kosketuskuiva noin 12 h, päällemaalattavissa kun edellinen maalikerros on kosketuskuiva. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa.
Sävytys	Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan. Luonnonöljypohjaisiin tuotteisiin sävytetyt värisävyt voivat toistua värikartoista hieman poiketen. Suosittelemme aina testimaalausta.
Työväline	Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018"). Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsitteily siveltimellä.
Työvälineiden pesu	Vesi ja saippua, poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Pakkauskoot	A- ja C-perusmaalit: 0,9 L – 2,7 L – 9 L
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.

MAALAUSSOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.

Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista.

Pese likaiset pinnat Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

Tee aina homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

MAALAUUS

<i>Uusi, käsittelemätön tai teollisesti pohjamaalattu puupinta</i>	• Pohjamaalaa yhteen kertaan Virtasen Aimo 5 Öljyn Peittosuojalla. Ohenna tarvittaessa max. 10 % vedellä. • Pintamaalaa tarpeen mukaan 1–2 kertaa ohentamattomalla maalilla.
<i>Vanha aiemmin maalattu puupinta</i>	• Pohjamaalaa paljaat puupinnat yhteen kertaan Virtasen Aimo 5 Öljyn Peittosuojalla. Ohenna tarvittaessa max. 10 % vedellä. • Pintamaalaa tarpeen mukaan 1–2 kertaa ohentamattomalla maalilla.
<i>Uusi (alle 3 vuotta vanha) hirsi- tai massiivipuupinta</i>	• Sileät pinnat karhennetaan. • Tee homeenestokäsittely Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan. • Maalaa yhteen kertaan ohentamattomalla Virtasen Aimo 5 Öljyn Peittosuojalla, noin 8 m²/litra. • Maalaa toinen maalikerros 5–10 vuoden kuluttua ensimmäisestä maalauskerrosta. • Maalaus tehdään uusiin hirsitaloihin vain yhteen kertaan, sillä tuore massiivipuuhun sisältyy paljon pihkaa sekä uuteaineita. Maalikerros jätetään ohueksi, jotta pihka ja uuteaineet pääsevät haihtumaan mahdollisimman hyvin maalin läpi. Huom.! Tämä ohje koskee ainoastaan silloin, kun maalataan uutta massiivi-, lamelli- tai pyöröhirttä sekä CLT-puurakenteita yms., joiden vahvuus on yli 80 mm

Huom. Erityisesti eteläseinällä maalikerrosten määrän nostaminen pohjamaalauksen kanssa yhteensä kolmeen pidentää merkittävästi huoltomaalausväliä.



MAALIPINNAN HOITO

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Tämän jälkeen maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAUUS

Huoltomaalaus voidaan tarvittaessa suorittaa Virtasen Aimo 5 Öljyn Peittosuojalla tai Virtasen 4 Öljyn Maalilla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.