



TYYPPI

Liutinohteinen kulutuksenkestävä ovi- ja ikkunamaali puupinnoille sisällä sekä ulko-ovien maalaamiseen myös ulkopuolelta.

KÄYTTÖKOhteET

Uusille ja aiemmin maalatuille puupinnoille, myös lastu- ja kuitulevypinnoille. Tyypillisiä kohteita ovat ovi- ja ikkunarakenteet, kalusteet, listat jne.
Huom. myös ulko-ovi molemmilta puolilta.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

333 Kiintokalusteiden liuteohenteiset pintamaalit

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 70 tilavuus- %
Tiheys	1,3 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/i): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 300 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Luonnonöljyalkydi
Ohenne	Virtasen Lakkabensiini
Kiiltoaste	Puolihihmeä ja kiiltävä
Riittoisuus	5–9 m ² /l
Kuivumisaika Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %	Kosketuskuiva noin 2–4 h, päällemaalattavissa noin 1–2 vuorokautta. Imemättömillä pinnoilla kuivumisaika 2–5 vrk. Käyttöönottokuiva noin 1 vko. Pimeissä tai hämärissä olosuhteissa Virtasen Kuivike (käyttö max. 2 %) nopeuttaa maalin kuivumista merkittävästi. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa.
Sävytys	Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan.
Työväline	Sivellin, tela tai korkeapaineruisku (suutin 0,013"-0,018").
Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselipesugeeli tai Virtasen Lakkabensiini. Poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Pakkauskoot	A- ja C-perusmaalit: 0,9 L ja 2,7 L
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäädyä.

MAALAUSSOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.

Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom.! Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta irtoliasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista.

Tasoita mahdolliset pinnan epätasaisuudet sopivalla tasoitteella sen käyttöohjeen mukaan.

Hio kovat ja kiiltävät pinnat tasaisen himmeiksi.

Puhdista pinnat mahdollisen tasoituksen ja hionnan jälkeen huolellisesti liasta ja pölystä. Pese likaiset pinnat tarvittaessa Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan.

MAALAUUS

Virtasen Klasi Ovi- ja Ikkunamaali ei vaadi erillistä pohjamaalia.

Pohjamaalaa ensimmäinen kerros 5–15 % Virtasen Lakkabensiinillä ohennetulla Virtasen Klasi Ovi- ja Ikkunamaalilla.

Pintamaalaa ohuesti 1–3 kertaan ohentamattomalla Virtasen Klasi Ovi- ja Ikkunamaalilla.

Pintamaalikerrosten määrä riippuu maalattavan pinnan imukyvyistä ja halutusta värisävystä.

Huom. Ulko-ovet käsitellään ulkopuolelta Virtasen Homeentappajalla sen ohjeen mukaan ennen maalausta.

MAALIPINNAN HOITO

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Tämän jälkeen maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAUUS

Huoltomaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa Virtasen Klasi Ovi- ja Ikkunamaalilla tai Virtasen Kalustemaalilla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalille ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.