



TYYPPI

Vesiohenteinen luonnonöljypohjainen lattiamaalit sisäkäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

Puu- ja betonilattioiden maalaukseen sisätiloissa, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta. Soveltuu myös aikaisemmin alkydimaalilla tai lakalla käsiteltyjen lattioiden huoltomaalaukseen.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

651 Lattioiden vesiohenteiset pintamaalit

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 44 tilavuus- %
Tiheys	1,15–1,3 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 5 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	M1-päästöluokitus. Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Luonnonöljypohjainen
Ohenne	Vesi
Kiiltoaste	Puolihihmeä
Riittoisuus	4–10 m ² /l
Kuivumisaika <i>Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %</i> Sävytys	Pölykuiva 1 h, päällemaalattavissa 4 h. Käyttöönottokuiva 24 h kuluttua. Saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä n. 4 viikon kuluttua. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa. Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan. Luonnonöljypohjaisiin tuotteisiin sävytetyt värisävyt voivat toistua värikartoista hieman poiketen. Suosittelemme aina testimaalausta.
Työväline	Sivellin, tela tai korkeapaineruisku (suutin 0,013”-0,018”).
Työvälineiden pesu	Vesi, hieman kuivuneet työvälineet voidaan pestä Virtasen Pensselipesugeelillä ja vedellä.
Pakkauskoot	A- ja C-perusmaalit: 0,9 L, 2,7 L ja 9 L
Varastointi	Varastointilämpötila +5 – +25 °C. Ei saa jäätyä.

MAALAUSOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.

Lämpötila +10 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista.

Hio kovat ja kiiltävät pinnat tasaisen himmeiksi. Poista hiontapöly huolellisesti esimerkiksi pölyharjalla tai imuroimalla.

Pese likaiset pinnat tarvittaessa Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan.

Käsittelemätön betonipinta:

Betonilattiasta poistetaan sementtiliimakerros koneellisesti hiomalla ja poistetaan hiontapöly. Pinnan tulee olla vähintään 4 viikkoa vanha ja betonin suhteellinen kosteus alle 97 %.

MAALAUS

Käsittelemätön puupinta tai betonipinta	- Maalaa ensimmäinen kerros 5–10 % vedellä ohennetulla Virtasen Lattiamaalilla. (puupinnoille tehdään tarvittaessa välihionta) - Pintamaalaa ohentamattomalla Virtasen Lattiamaalilla 1–3 kertaa.
Aiemmin maalattu puupinta tai betonipinta	Maalaa 1–3 kertaa ohentamattomalla Virtasen Lattiamaalilla. (puupinnoille tehdään tarvittaessa välihionta)

MAALIPINNAN HOITO

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.

Tämän jälkeen maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAUS

Huoltomaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa Virtasen Lattiamaalilla tai Virtasen Porstua Puulattiamaalilla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.



VIRTASEN LATTIAMAALI

TUOTESELOSTE
23.10.2025

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.