



TYYPPI

Vahvasti ruosteenestopigmentöity säänkestävä alkydiöljypohjainen peltikattomaali.

KÄYTTÖKOhteet

Aiemmin alkydiöljymaaleilla maalattujen ohutteräslevypintojen huoltomaalaukseen sekä sinkittyjen yli 5 vuotta vanhojen ohutteräslevypintojen ensimaalaukseen.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

451 Peltikattojen ja metallipintojen liuteohenteiset maalit

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 75 tilavuus- %
Tiheys	1,3–1,4 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/i): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Luonnonöljyaldehydi
Ohenne	Virtasen Lakkabensiini, normaalisti ei suositella ohentamista
Kiiltoaste	Puolikiiltävä
Riittoisuus	8–10 m ² /l
Kuivumisaika	Pölykuiva 6 h, kosketuskuiva 8 h
Kun lämpötila + 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %	Huom. Mahdollinen päällemaalaus aikaisintaan 1 vrk kuluttua ensimmäisestä maalauskerasta ja kun maalipinta ei ole enää nahkea. Jos päällemaalaus tehdään aikaisemmin, ei maali välttämättä tartu kunnolla. Pimeissä tai hämärissä olosuhteissa Virtasen Kuivike (käyttö max. 2 %) nopeuttaa maalin kuivumista merkittävästi. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa.
Sävytys	Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan. Valmissävyt: Ruskea, Musta ja Grafiitinharmaa
Työväline	Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"–0,018"). Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsitteily sivelimellä.
Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan tai Virtasen Lakkabensiinillä. Poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua.



VIRTASEN KATTO-10 PELTIKATTOMAALI

TUOTESELOSTE
6.10.2025

Pakkauskoot	A Virtasen valmissävyt: 1 L – 3 L – 10 L A- ja C-perusmaalit: 0,9 L – 2,7 L – 9 L Sävytettävät perusmaalit täyttö 90 %, valmissävyt täyttö 100 %
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.

MAALAUSSOLOSUHTEET

Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman ja pinnan lämpötila +10 – +30 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % sekä käsittelyn että kuivumisen aikana.

Katon täytyy maalattaessa olla ehdottomasti kuiva. Maalaaminen tulee aloittaa vasta aamukasteen kuivuttua ja lopettaa hyvissä ajoin ennen kasteen muodostumista. Suositeltava maalausaika noin klo 10–15 välisenä aikana.

Älä maalaa, jos maalattavan pinnan lämpötila on yli +50 °C

Huom.! Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Virtasen Katto-10 Peltikattomaali ei vaadi erillistä pohjamaalia.

Aiemmin alkydiöljymaalilla maalattu pinta	- Poista kaikki hilseilevä ja huonosti kiinni oleva maali sekä ruoste teräsharjalla ja/tai hiomalla ja/tai korkeapainepesurilla. - Pese pinta huolellisesti Virtasen KATTO-10 PELTIKATONPESUAINEELLA sen ohjeiden mukaan.
Maalaamaton (yli 5 vuotta vanha) sinkitty pinta	- Poista mahdollinen ruoste teräsharjalla ja/tai hiomalla. - Pese pinta huolellisesti Virtasen KATTO-10 PELTIKATONPESUAINEELLA sen ohjeiden mukaan.

MAALAUUS

Maalaa yksi (1) kerros siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskua käytettäessä tulee maalipinta tasoittaa siveltimellä.

Mahdollinen päällemaalaus aikaisintaan 1 vrk kuluttua ja kun maalipinta ei ole enää nahkea. Jos päällemaalaus tehdään aikaisemmin, ei maali välttämättä tartu kunnolla.

MAALIPINNAN HOITO

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.

Tämän jälkeen maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.



VIRTASEN KATTO-10 PELTIKATTOMAALI

TUOTESELOSTE
6.10.2025

HUOLTOMAALAUUS

Huoltomaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa Virtasen Katto-10 Peltikattomaalilla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalille ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.