



TYYPPI

Liutinoehenteinen lattiamaali puu- ja betonilattioille sisällä.

KÄYTTÖKOhteet

Puu- ja betonilattioiden maalaukseen sisätiloissa, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta. Soveltuu myös aikaisemmin alkylimaalilla tai -lakalla käsiteltyjen lattioiden huoltomaalaukseen.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

655 Lattioiden 1-komponenttiset liuteohenteiset pintamaalit

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 70 tilavuus- %
Tiheys	1,3 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/i): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l.
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Luonnonöljyalkydi
Ohenne	Virtasen Lakkabensiini
Kiiltoaste	Puolihihmeä ja Kiiltävä
Riittoisuus	4–10 m ² /l
Kuivumisaika <i>Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %</i>	Kosketuskuiva noin 2–4 h, päällemaalattavissa noin 1–2 vuorokautta. Imemättömillä pinnoilla kuivumisaika noin 2–5 vrk. Käyttöönottokuiva noin 1 viikko. Kuivuminen hidastuu viileissä ja kosteissa olosuhteissa. Virtasen Kuivike (käyttö max. 2 %) nopeuttaa maalin kuivumista merkittävästi
Sävytys	Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan.
Työväline	Sivellin, tela tai korkeapaineruisku (suutin 0,013"-0,018"). Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsitteily siveltimellä.
Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselipesugeeli tai Virtasen Lakkabensiini. Poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Pakkauskoot	A- ja C-perusmaalit: 0,9 L – 2,7 L – 9 L
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.

MAALAUSSUOHTEET

Maalattavan pinnan tulee olla pölytön, puhdas ja kuiva.

Puun kosteus alle 18 %. Betonipinta tulee olla vähintään 4 viikkoa vanha ja betonin suhteellinen kosteus alle 97 %.

Lämpötila +10 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista. Hio kovat ja kiiltävät pinnat tasaisen himmeiksi.

Poista uudesta betonilattiasta sementtitiilikkerros koneellisesti hiomalla.

Puhdista pinnat mahdollisen hionnan jälkeen huolellisesti liasta ja pölystä. Pese likaiset pinnat tarvittaessa Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan.

MAALAUUS

Virtasen Porstua Puulattiamaili ei vaadi pohjusteita tai erillistä pohjamaalia.

Käsittämätön puu- tai betonipinta	- Pohjamaalaa ensimmäinen kerros 5–15 % Virtasen Lakkabensiinillä ohennetulla Virtasen Porstua Puulattiamaililla. - Pintamaalaa ohentamattomalla Virtasen Porstua Puulattiamaililla 1–3 kertaa.
Aiemmin maalattu puu- tai betonipinta	Maalaa ohentamattomalla Virtasen Porstua Puulattiamaililla 1–3 kertaa.

Pintamaalikerrosten määrä riippuu maalattavan pinnan imukyvyistä ja halutusta värisävystä.

MAALIPINNAN HOITO

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Tämän jälkeen maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAUUS

Huoltomaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa Virtasen Porstua Puulattiamaililla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjat ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.



VIRTASEN PORSTUA

TUOTESELOSTE
6.10.2025

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.