

**TYYPPI**

Hengittävä ja runsaasti pellavaöljyä sisältävä perinteinen punamultamaali.

KÄYTTÖKOhteet

Uudet ja aiemmin keittomaaleilla käsitellyt sahatut ja karkeat lauta- ja karkeat hirsipinnat. Puurakenteet, julkisivut ym. pinnat ulkotiloissa. Ei suositella höyläpinnoille.

**MAALAUSTUOTE-
RYHMÄ 2021**

464 Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 25 tilavuus- %
Tiheys	1,2 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Pellavaöljy
Ohenne	Vesi
Kiiltoaste	Täyshimmeä
Riittoisuus	3–6 m ² /l
Kuivumisaika Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %	Kosketuskuiva noin 4–5 h, päällemaalattavissa noin 12 h. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa.
Valmissävyt:	Italian Punainen ja Wanha Punainen
Työväline	Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018"). Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsittely siveltimellä.
Työvälineiden pesu	Vesi ja saippua, poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Pakkauskoot	Valmissävyt 10 L – 20 L
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.



MAALAUSSOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.
Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista.

Pese likaiset pinnat Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

Tee aina homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

MAALAUUS

Maalaa ohentamattomalla Virtasen Punamultamaalilla 1–2 kertaan.

Toinen maalauskerä antaa maalipinnalle pidemmän huoltomaalausvälin.

Huom. Erityisesti eteläseinällä maalikerrosten määrän nostaminen pohjamaalauksen kanssa yhteensä kolmeen pidentää huoltomaalausväliä.

MAALIPINNAN HOITO

Punamultamaalilla käsiteltyä pintaa tulee käsitellä varoen. Tämä johtuu punamultamaalin ominaisuuksista.

Mahdollinen lika ja pöly voidaan poistaa kevyesti harjaamalla käyttäen pehmeää harjaa ja vettä. Karkeaa harjausta ja voimakasta hankausta on syytä välttää

HUOLTOMAALAUUS

Huoltomaalaus voidaan tarvittaessa suorittaa Virtasen Punamultamaalilla tai Virtasen 4 Öljyn Maalilla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen.

Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.