



VIRTASEN UUSI TERASSIÖLJY

TUOTESELOSTE
6.10.2025



TYYPPI

Luonnonöljypohjainen, sään- ja UV-säteilynkestävä öljy ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

Käsittelemättömille ja aiemmin kuultokäsitellyille puupinnoille. Saha-, höylä- ja hirsipinnat sekä painekyllästetyt pinnat ulkotiloissa. Terassit, laiturit ym. rakenteet.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

741 Liuteohenteiset öljyt ulkokäyttöön

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 45 tilavuus- %
Tiheys	0,87 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/e): 400 g/l. Tuotteen VOC: max. 400 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Luonnonöljyn seos
Ohenne	Ei ohenneta
Riittoisuus	Karkea pinta 5–8 m ² /l Sileä pinta 7–10 m ² /l
Kuivumisaika Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %	Kosketuskuiva noin 12 h, läpikuiva noin 1–3 vuorokautta. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa.
Sävytys	Virtasen Kuultavan värikartan tai yleisimpien kuultavien värikarttojen mukaan. Valmissävyt: Furubyn Ruskea ja Disbyn Harmaa Huomioi alustan värin vaikutus lopulliseen värisävyyn. Suosittelemme aina testimaalausta. Ei suositella käytettäväksi sävyttämättömänä
Työväline	Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,010"-0,013"). Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsitteily siveltimellä.
Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselipesugeeli ja vesi tai Virtasen Lakkabensiini. Poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Pakkauskoot	Virtasen valmissävyt: 2,7 L – 9 L EC-perusmaali: 0,9 L – 2,7 L – 9 L
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.



MAALAUSSUOHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.

Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä erä öljyä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita öljy hyvin ennen käyttöä ja usein käytön aikana.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja poista mahdollinen vanha kalvo hiomalla.

Pese likaiset pinnat Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

Tee aina homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

MAALAUUS

Käsittele pinta yhteen kertaan Virtasen Uudella Terassiöljyllä.

Huolehdi, että kaikki levitetty öljy imeytyy puuhun. Pyyhi tarvittaessa imeytymätön öljy pois pinnalta levytyksen jälkeen.

Käsittely voidaan uusia aikaisintaan vuoden kuluttua ensimmäisestä käsittelystä.

Vältä näkyvien työsaumojen syntyä käsittelemällä pinta aina kokonainen lauta tai paneeli kerrallaan koko kohteen pituudelta.

MAALIPINNAN HOITO

Öljyn täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.

Tämän jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAUUS

Huoltokäsittely voidaan tarvittaessa suorittaa Virtasen Uusi Terassiöljyllä.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.