



TYYPPI

Perinteinen tervaa sisältävä pellavaöljypohjainen kuultava suoja puulle.

KÄYTTÖKOhteet

Käsittelemättömille tai aiemmin tervaa sisältävillä yms. tuotteilla käsitellyille imeville ja huukoille puupinnoille ulkona. Saha- ja höyläpinnat ulkotiloissa.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

499 Muut puupintojen liuoteohenteiset kuultavat pintakäsittelyaineet ulkokäyttöön

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 66 tilavuus- %
Tiheys	0,95 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/f): 700 g/l. Tuotteen VOC: max. 700 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Pellavaöljyvernissan ja tervan seos
Ohenne	Virtasen Balsamitärpätti, yleensä ei ohenneta. Mineraalitärpätti ei sovellu tervapohjaisten tuotteiden ohentamiseen
Riittoisuus	Karkea pinta 5–8 m ² /l Sileä pinta 7–10 m ² /l
Kuivumisaika Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %	3–5 vuorokautta Pimeissä tai hämärissä olosuhteissa Virtasen Kuivike (käyttö max. 2 %) nopeuttaa kuivumista merkittävästi. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa. Heikosti imevillä alustoilla kuivumisaika pitenee.
Sävytys	Virtasen Kuultavan värikartan tai yleisimpien kuultavien värikarttojen mukaan. Huomioi tervan kullanruskea ominaissävy ja käsiteltävän alustan värin vaikutus lopulliseen värisävyyn. Emme suosittele valkoisia tai vaaleita sävyjä. Suosittelemme aina testimaalausta.
Työväline	Sivellin tai upotus
Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselipesugeeli ja vesi, Virtasen Balsamitärpätti tai Lakkabensiini. Poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Pakkauskoot	EC-perusmaali: 0,9 L – 2,7 L – 9 L
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.

MAALAUSSOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.
Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista.

Pese likaiset pinnat Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

Tee aina homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

MAALAUUS

Käsittele imevä pinta 1–2 kertaan Virtasen Tervapetsillä. Toista käsittely tarvittaessa edellisen kerroksen kuivuttua.

Käsittelykertojen määrä riippuu pinnan imukyvyistä ja halutusta värisävystä.

Vältä näkyvien työsaumojen synty käsittelemällä pinta aina kokonainen lauta tai paneeli kerrallaan koko kohteen pituudelta.

MAALIPINNAN HOITO

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Tämän jälkeen maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAUUS

Huoltokäsittely voidaan tarvittaessa suorittaa Virtasen Tervapetsillä.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.