



TYYPPI

Vesiohenteinen alkalin kestävä akrylaattidispersiomaali.

KÄYTTÖKOhteet

Maalaamattomat ja aiemmin maalatut betonitiilikatot, betonisokkelit, sementtilaastilla tasoitetut harkkosokkelit ym. kiviainespinnat ulkona. Soveltuu myös huopa- ja bitumikattojen sekä kuitusementtilevyseinien huoltomaalaukseen.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

- 416** Dispersiomaalit
419 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 tilavuus- %
Tiheys	1,3 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/c): 40 g/l. Tuotteen VOC: max. 40 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Akrylaattidispersio
Ohenne	Vesi
Kiiltoaste	Puolihihmeä
Riittoisuus	2-6 m ² /l
Kuivumisaika <i>Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %</i>	Kosketuskuiva noin 1-2 h. Päällemaalattavissa noin 3-6 h. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa.
Sävytys	Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan.
Työväline	Sivellin, tela tai korkeapaineruisku, (suutin 0,015"-0,022"). Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsittely siveltimellä.
Työvälineiden pesu	Vesi ja saippua, poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Pakkauskoot	A- ja C-perusmaalit: 0,9 L - 2,7 L - 9 L
Varastointi	Varastointilämpötila +5 - +25 °C. Ei saa jäätyä.



MAALAUSSOLOSUHTTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.

Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Maalaus tulee aloittaa vasta aamukasteen kuivuttua ja lopettaa hyvissä ajoin ennen iltakasteen muodostumista. Ei saa maalata suorassa auringonpaisteessa.

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista.

Pese likaiset pinnat Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

MAALAUUS

Virtasen Tiilikatto- ja Sokkelimaali ei vaadi erillistä pohjamaalia.

Maalaa ensimmäinen kerros 40 % vedellä ohennetulla Virtasen Tiilikatto- ja Sokkelimaalilla.

Pintamaalaa ohentamattomalla Virtasen Tiilikatto- ja Sokkelimaalilla edellisen kerroksen kuivuttua.

MAALIPINNAN HOITO

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Tämän jälkeen maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAUUS

Huoltomaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa Virtasen Tiilikatto- ja Sokkelimaalilla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.