



PESUUN, POHJUSTUKSEEN JA HOMEENESTOKÄSITTELYYN

HOMEENTAPPAJA

**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI**


VIRTASEN HOMEENTAPPAJA ON TEHOKAS HOMEENESTO- JA HOMEPESUAINE

Virtasen Homeentappaja on homepesuaine, homeenestopohjuste sekä homeenestokäsittelyaine, jota käytetään käsitellyillä ja käsittelemättömillä puu- ja kiviainespinnoilla ulkona. Se ehkäisee tehokkaasti homeen syntymistä uusille sekä maalatuille pinnoille.

Sekoitussuhdetta muuttamalla sitä voidaan käyttää homeenestokäsittelyyn, huoltopesuun sekä homepesuun. Virtasen Homeentappaja on edullinen ja riittoisa nestemäinen tiiviste.

EDULLINEN JA RIITTOISA TIIVISTE **MAALATUN PINNAN HUOLTOPESUAINE** **TEHOKAS HOMEENESTOAINE** **MAALATTAVIEN PINTOJEN HOMEENESTOKÄSITTELY**

ULKOKÄYTTÖÖN



SOVELTUVUUS

HOMEN, LEVÄN JA SAMMALEEN POISTOON SEKÄ HOMEKASVUSTON ENNALTAEHKÄISYYN. EI KASVIHUONEIDEN TAI KASVATUSASTIOIDEN KÄSITTELYYN

KÄYTTÖKOHEET

PUURAKENTEET, SEINÄT, TIILIKATOT, BETONISOKKELIT, HUOPAKATOT, KUISTIT, AIDAT, TERASSIT, LAITURIT YM.

SEKOITUSSUHDE

HOMEPESU
1:5
HOMEENESTOKÄSITTELY
1:5 - 1:10
HUOLTOPESU
1:30

KUIVUMISAIKA

TUNTIA / +20°C / <80 %
PÄÄLLEMAALATTAVALISSA
5 - 48
TARKISTA KOSTEUS
ENNEN MAALAAAMISTA
AINA MITTAAMALLA <18%

TYÖVÄLINE



SIVELLIN
MATALAPAINERUISKU

PAKKAUSKOOT

1 L - 5 L

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

ULKOMAALIT

KAIKKI VIRTASEN ULKOMAALIT

KÄYTÄ BIOSIDEJA TURVALLISESTI. LUE AINA
MERKINNÄT JA VALMISTETIEDOT ENNEN KÄYTTÖÄ.



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit



KÄYTTÖOHJE

HUOMIOITAVAA ENNEN KÄSITTELYN ALOITTAMISTA

Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työtap	Sivellin, matalapaineruisku
Ohenne	Vesi
Kuivumisaika	Homeenestokäsittely: Kun aine jätetään maalin alle, pinnan annetaan kuivua, kunnes puun kosteus on alle 18 % (5 - 48 h olosuhteista riippuen) ennen pintakäsittelyä. Homepesu: Kun käytetään pesussa, annettava vaikuttaa 12 tuntia ennen huuhtelua Kuivumiseen vaikuttavat käsitellyn pinnan imukyky ja ilman lämpötila.
Huom!	KÄYTÄ BIOSIDEJA TURVALLISESTI. LUE AINA MERKINNÄT JA VALMISTETIEDOT ENNEN KÄYTTÖÄ. KÄYTETTÄESSÄ HOMEENTAPPAJAA PESUSSA VÄLTÄ VALUVAN PESUAINEVESISEOKSEN PÄÄSEMISTÄ LUONTOON SUOJAAMALLA MAA JA KASVUSTO ESIM. SUOJAPITTEELLÄ. KERÄÄ YLIJÄÄMÄ PESUAINEVESISEOS TALTEEN JA HÄVITÄ SE KUNNASSASI JÄRJESTETTÄVÄN ERILLISEN KERÄYSJÄRJESTELMÄN MUKAISESTI. Käytettävä silmä- ja hengityssuojainta sekä suojakäsineitä. Läheisyydessä oleva kasvillisuus on suojattava. Jos ainetta roiskuu paljaalle iholle, huuhtelee roiskeet heti käyttäen runsaasti vettä ja saippuaa! Saattaa vahingoittaa joitakin muovilaatuja, testaa ennen käyttöä!

MAALATTUJEN JA MAALAAMATTOMIEN PINTOJEN HOMEPESU

Homepesussa laimennus 1 osa Homeentappajaa ja 5 osaa vettä. Sekoita hyvin. Seos levitetään maalattavalle pinnalle ja annetaan vaikuttaa vähintään 12 h. Tämän jälkeen seinä kostutetaan vedellä ja pestään vedellä puhtaaksi.

MAALATTAVAN PINNAN HOMEENESTOKÄSITTELY

Kun Homeentappajaa käytetään homeenestopohjusteena, laimennus 1 osa Homeentappajaa ja 5 - 10 osaa vettä. Sekoita hyvin. Levitä seos pinnalle. Homeentappajaa ei huuhdella pois, vaan jätetään maalin tai muun pintakäsittelyn alle. Homeenestokäsittelyn jälkeen pinnan annetaan kuivua, kunnes puun kosteus on alle 18 % (5 - 48 h olosuhteista riippuen) ennen pintakäsittelyä.

KIVIAINESPINTOJEN LEVÄN / SAMMALEEN POISTO

Poista ensin huolellisesti kaikki irtoava aines harjaamalla, painepesurilla tms.
Laimenna 1 osa Virtasen Homeentappajaa ja 5 osaa vettä. Seos levitetään pinnalle ja annetaan vaikuttaa vähintään 12 h. Tämän jälkeen pinnat pestään vedellä puhtaaksi.

KIVIAINES- JA MUURAUSTUOTEPINTOJEN PITKÄAIKAISHOMESUOJAUS

Laimennus 1 osa Homeentappajaa ja 10 osaa vettä. Sekoita hyvin. Levitä seos käsiteltävälle pinnalle. Homeentappajaa ei huuhdella pois, vaan jätetään pinnalle.

MAALATTUJEN PINTOJEN HUOLTO PESU

Likaantuneen maalipinnan huoltopesussa ilman uusintamaalausta, laimennus 1 osa Homeentappajaa ja 30 osaa vettä. Sekoita hyvin. Seos levitetään pinnalle ja annetaan vaikuttaa vähintään 12 h. Tämän jälkeen seinä kostutetaan vedellä ja pestään vedellä puhtaaksi.

KÄSITELTYJEN PUUPINTOJEN MAALAAMINEN

Tarkista puun kosteus ennen maalaamista käyttäen kosteusmittaria.
Maalattavan pinnan kosteus tulee olla alle 18%.

KÄSITTELYN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Vesi.
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Ei saa jäätyä.

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

V1.8



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit