

## VIRTASEN 4 OLJORS FÄRG



### PRODUKT-BESKRIVNING

Traditionell utomhusolfjefärg som andas.

### ANVÄNDNINGS-OMRÅDEN

För nya träytor och tidigare behandlade ytor målade med oljefärg, akrylatförstärkta täcklasyrer eller lasyrer. Träfasader, timmerytor, panel- och foderbrädor, staket samt andra träkonstruktioner utomhus. Hyvlade, finsågade och sågade brädytor.

### FÄRGMATERAILGRUPP ENLIGT MAALAUSRYL 2012

- 471** Lösningsmedelsburna oljefärger för träfasader.  
**472** Lösningsmedelsburna traditionella oljefärger för träfasader.

### TEKNISK DATA

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Torrhalt</b>                                         | Ca. 83 volym-%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Densitet</b>                                         | 1,3–1,4 kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VOC</b>                                              | EU VOC gränsvärde (kat. A/d): 300 g/l. Produktens VOC: max. 300 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Certifikat</b>                                       | Nyckelflaggan (Finland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bindemedel</b>                                       | Linolja och en blandning av tre andra naturoljor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Förtunning</b>                                       | Virtasen Kokt Linolja (Ute-Fernissa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Glans</b>                                            | Halvmatt, glansen mattas med tiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Åtgång</b>                                           | 4–8 m <sup>2</sup> /l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Torktid</b><br><i>Temperatur + 23 °C och RH 50 %</i> | 2 - 5 dygn, övermålningsbar efter att förgående ytan är beröringstorr. Torktiden beror mycket på luftcirkulationen, ljuset och luftfuktigheten. Desto ljusare, torrare och bättre luften cirkulerar desto snabbare torkar färgen. I bra omständigheter övermålningsbar efter 1-2 dygn. Virtasen Sickativ för snabbare färgens torktid avsevärt (max. 2 %). |
| <b>Brytning</b>                                         | Enligt färgkartan Virtasen Skärgårdens Färger eller enligt de vanligaste färgkartorna.<br>Kulörer brutna i natur-oljebaserade produkter kan avvika något från färgkartorna. Vi rekommenderar alltid provmålning.<br><b>Fabrikskulörer:</b> Gammaldags Röd, Italiensk Röd, Gammal Koppar, Gul Ockra, Herrgårdsgul, Halmgul, Mörkgrå, Svart och Vit.         |
| <b>OBS</b>                                              | En linoljebaserad produkt kan vid målning i vitt se något gulaktig ut när den är våt, men ljusnar när den torkar.                                                                                                                                                                                                                                          |

## VIRTASEN 4 OLJORS FÄRG

|                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appliceringsmetod</b> | Pensel eller högtrycksspruta (munstycke 0,013"–0,018").<br>Vid användning av högtrycksspruta (airless): efterstrykning/efterbehandling med pensel för att försäkra vidhäftningen. |
| <b>Rengöring</b>         | Med Virtasen Penseltvätt och vatten eller Virtasen Lacknaffa.<br>Avlägsna överflödig färg från verktygen innan tvätt.                                                             |
| <b>Förpackningar</b>     | Virtasen fabrikskulörer: 1 L – 3 L – 10 L – (20 L)<br>A- ja C-baser: 0,9 L – 2,7 L – 9 L – 18 L<br>Brytbaserna fylls till 90 %, fabrikskulörerna fylls till 100 %.                |
| <b>Lagring</b>           | Svalt och torrt utrymme. Tål kallförvaring. Öppnade burkar ska förvaras i ett varmt utrymme.                                                                                      |

### APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Underlaget ska vara rent och torrt, träfukten under 18 %.

Temperaturen ska vara -20 – +25 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

**OBS.!** För att undvika eventuella färgskillnader, reservera alltid en tillräcklig mängd färg i ett och samma kärl för att måla en enhetlig yta.

Blanda färgen noggrant före användning och under arbetets gång, helst med en bormaskin och visp.

### YTANS FÖRBEHANDLING

På grund av nationella kemikalielagstiftningen har vi olika förbehandlingsinstruktioner för Sverige och Finland.

#### **SVERIGE:**

Rengör ytan från smuts, löst material och dåligt vidhäftande gammal färg. Tvätta smutsiga ytor i första hand med Hagmans Målartvätt enligt anvisningarna. Om ytan har mycket algpåväxt, kombinera rengöringen med Hagmans Algtvätt enligt instruktionerna.

#### **FINLAND:**

Rengör ytan från smuts, lösa partiklar och dåligt vidhäftande gammal färg. Tvätta smutsiga ytor med Virtasen Mögelskydd/Homeentappaja utspädd 1:5 med vatten enligt anvisningarna. Gör alltid en mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd/Homeentappaja utspädd 1:10 med vatten enligt anvisningarna.

### MÅLNING

Virtasen 4 Oljors Färg kräver ingen separat grundfärg. Virtasen 4 Oljors Färg fungerar även som rostskyddsfärg för spikskallar.

#### **Obehandlad, grundmålad, sliten laserad yta eller yta målad med rödfärg**

- Grundmåla med Virtasen 4 Oljors Färg utspädd med 10 % Virtasen Kokt Linolja (Ute-Fernissa).
- Ytmåla 1–2 gånger med oförtunnad färg.

#### **Yta som tidigare målats med olje- eller akrylatfärg, eller en timmeryta som är över 3 år gammal**

- Grundmåla obehandlade ytorna med Virtasen 4 Oljors Färg utspädd med 10 % Virtasen Kokt Linolja (Ute-Fernissa).
- Ytmåla 1–2 gånger med oförtunnad färg.

## VIRTASEN 4 OLJORS FÄRG

### **Ny (under 3 år gammal) timmer- eller massivträta**

- Måla ett lager med outspädd Virtasen 4 Oljors Färg, ca 8 m<sup>2</sup>/liter.
- Måla det andra lagret 3–10 år efter den första målningen. På solsidor kan målningen vid behov göras redan efter 2 år.
- På nya timmerhus målas endast ett lager, eftersom färskt massivträ innehåller mycket kåda och extraktivämnen. Färglagret lämnas tunt så att kådan och extraktivämnena kan avdunsta så bra som möjligt genom färgen.
- **Obs.!** Denna anvisning gäller endast när man målar nytt massiv-, lamell- eller rundtimmer samt CLT-träkonstruktioner m.m. med en tjocklek över 80 mm.

**Obs.!** Särskilt på den södra väggen förlängs underhållsmålningsintervallet avsevärt om det totala antalet färglager höjs till tre, inklusive grundmålningen.

### **VÅRD AV MÅLAD YTA**

Färgen når sin slutliga hårdhet och hållbarhet under normala förhållanden på cirka 4 veckor. Därefter kan den målade ytan rengöras lätt genom avtorkning. Använd en fuktig städduk, en mjuk svamp eller liknande som redskap. Grov borstning, starka rengöringsmedel och kraftig skrubbing bör undvikas.

### **UNDERHÅLLSMÅLNING**

Underhållsmålning kan vid behov utföras med Virtasen 4 Oljors Färg eller Aimo Täckfärg.

### **ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING**

Sortera den tomma och torra metallförpackningen i metallinsamlingen. Sortera tomma och torra plastförpackningar som blandavfall. Lämna flytande produktrester till insamlingen för farligt avfall. Släpp inte ut färg i marken, vattendrag eller avlopp.

*Produktinformationen baseras på laborietester, provningar och praktisk erfarenhet. Vi ansvarar endast för produktens kvalitet och att den överensstämmer med vår kvalitetskontroll. Vi ansvarar inte för skador eller fel som uppstår vid användning av produkten i strid med anvisningarna i produktbeskrivningen. Vid oklarheter ska Virtasen Maalitehdas Oy kontaktas före inköp eller användning av produkten. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i produktbeskrivningen utan särskilt meddelande.*