

VIRTASEN 4 OLJORS FÖNSTRFÄRG



PRODUKT- BESKRIVNING

Traditionell utomhusoljefärg som andas med extra hög täckförmåga.

ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

Ommålade och obehandlade träfönster-bågar och träkonstruktioner samt andra trätytor utomhus som tidigare har behandlats med oljefärg, alkydoljefärg eller -lack.

FÄRGMATERAIL- GRUPP ENLIGT MAALAUSRYL 2012

475 Lösningsmedelsburna dörr- och fönsterfärger för utomhusbruk.

TEKNISK DATA

Torrhalt n. 95 volym-%

Densitet 1,6 kg/l

VOC EU VOC gränsvärde (kat. A/d): 300 g/l. Produktens VOC: max. 300 g/l

Certifikat Nyckelflaggan (Finland)

Bindemedel Linolja och en blandning av tre andra naturoljor

Förtunning Virtasen Lacknafta

Glans Halvblank, glansen mattas med tiden

Åtgång 10–17 m²/l

Torktid
Temperatur + 23 °C och
RH 50 %
2 - 5 dygn, övermålningsbar efter att förgående ytan är beröringstorr. Torktiden beror mycket på luftcirkulationen, ljuset och luftfuktigheten. Desto ljusare, torrare och bättre luften cirkulerar desto snabbare torkar färgen. I bra omständigheter övermålningsbar efter 1-2 dygn. Virtasen Sickativ för snabbare färgens torktid avsevärt (max. 2 %).

Brytning
Ljusa kulörer ur färgkartan Virtasen Skärgårdens Färger eller andra allmänt använda färgkartor. För mörka kulörer används 4 Oljors Färg C-bas. På grund av den särskilt goda täckförmågan bryts färgen två gånger. Färgnyanserna kan avvika något från färgkartorna. Vi rekommenderar alltid ett provmålningstest.
Obs! Eftersom produkten är linoljebaserad kan en vit kulör se något gulaktig ut när den är våt, men ljusnar när den torkar.

OBS
En linoljebaserad produkt kan vid målning i vitt se något gulaktig ut när den är våt, men ljusnar när den torkar.

VIRTASEN 4 OIJORS FÖNSTRFÄRG

Appliceringsmetod

Pensel eller högtrycksspruta (munstycke 0,013"–0,018").
Vid användning av högtrycksspruta (airless): efterstrykning/efterbehandling med pensel för att försäkra vidhäftningen.

Rengöring

Med Virtasen Penseltvätt och vatten eller Virtasen Lacknafta.
Avlägsna överflödig färg från verktygen innan tvätt.

Pakkauskuot

A+A-bas: 0,9 L – 2,7 L – 9 L

Lagring

Svalt och torrt utrymme. Tål kallförvaring. Öppnade burkar ska förvaras i ett varmt utrymme.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Underlaget ska vara rent och torrt, träfukten under 18 %.

Temperaturen ska vara -10 – +25 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

OBS.! För att undvika eventuella färgskillnader, reservera alltid en tillräcklig mängd färg i ett och samma kärl för att måla en enhetlig yta.

Blanda färgen noggrant före användning och under arbetets gång, helst med en bormaskin och visp.

YTANS FÖRBEHANDLING

På grund av nationella kemikalielagstiftningen har vi olika förbehandlingsinstruktioner för Sverige och Finland.

SVERIGE:

Rengör ytan från smuts, löst material och dåligt vidhäftande gammal färg. Tvätta smutsiga ytor i första hand med Hagmans Målartvätt enligt anvisningarna. Om ytan har mycket algpåväxt, kombinera rengöringen med Hagmans Algtvätt enligt instruktionerna.

FINLAND:

Rengör ytan från smuts, lösa partiklar och dåligt vidhäftande gammal färg. Tvätta smutsiga ytor med Virtasen Mögelskydd/Homeentappaja utspädd 1:5 med vatten enligt anvisningarna. Gör alltid en mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd/Homeentappaja utspädd 1:10 med vatten enligt anvisningarna.

MÅLNING

Virtasen 4 OIJORS Fönstrfärg kräver ingen separat grundfärg.

Grundmåla det första lagret med Virtasen 4 OIJORS Fönstrfärg utspädd 5–15 % med Virtasens Lacknafta.

Ytmåla tunt 1–4 gånger med utspädd Virtasens 4 OIJYN Ikkunamaali.

OBS.! För tjocka färglager kan rynka sig och torkar mycket långsamt.

VÅRD AV MÅLAD YTA

Färgen når sin slutliga hårdhet och hållbarhet under normala förhållanden på cirka 4 veckor.

Därefter kan den målade ytan rengöras lätt genom avtorkning. Använd en fuktig städduk, en mjuk svamp eller liknande som redskap. Grov borstning, starka rengöringsmedel och kraftig skrubbing bör undvikas.

UNDERHÅLLSMÅLNING

Underhållsmålning kan vid behov utföras med Virtasen 4 OIJORS Fönstrfärg, 4 OIJORS Färg eller Aimo Täckfärg.

ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING

Sortera den tomma och torra metallförpackningen i metallinsamlingen. Sortera tomma och torra plastförpackningar som blandavfall. Lämna flytande produktrester till insamlingen för farligt avfall. Släpp inte ut färg i marken, vattendrag eller avlopp.



VIRTASEN 4 OLJORS FÖNSTRFÄRG

*Produktinformationen baseras på laborietester, provningar och praktisk erfarenhet. Vi ansvarar endast för produktens kvalitet och att den överensstämmer med vår kvalitetskontroll. Vi ansvarar inte för skador eller fel som uppstår vid användning av produkten i strid med anvisningarna i produktbeskrivningen.
Vid oklarheter ska Virtasen Maalitehdas Oy kontaktas före inköp eller användning av produkten.
Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i produktbeskrivningen utan särskilt meddelande.*