

HIRSITALON MAALAUSOPAS

TERVEEN TALON
PARAS KAVERI

VIRTASEN



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit

HIRSITALON MAALAUS HENGITTÄVÄLLÄ 4 ÖLJYN MAALILLA

POHJATYÖT

Jos pinta on aiemmin maalattu, poista esim. kaapimalla kaikki irtonainen/heikosti kiinni oleva vanha maali/puunsuoja huolellisesti. Puhdista pinta liasta ja irtoavasta aineksesta.

Virtasen 4 Öljyn Maalissa on erinomainen tartunta ja se pysyy hyvin kiinni jopa vanhan lateksin päällä, kunhan alla oleva maalikerros pysyy puussa kiinni.

HOMEPESU

Jos hirressä on homepilkkuja tai sinistymistä, pese Virtasen Homeentappajalla. Jos pinnassa ei ole homeita tai sinistymiä, siirry kohtaan "POHJUSTUS".

Homepesussa Virtasen Homeentappajan ohennussuhde on 1 osa Homeentappajaa, 5 osaa vettä. Ohennettu Homeentappaja levitetään pestäville pinnoille (HUOM muista suojata kasvit ja pinnat, joille Homeentappajaa ei haluta joutuvan). Anna Homeentappajan vaikuttaa 12 tuntia, pese vedellä ja esim. juuriharjalla.

POHJUSTUS

Tee pohjustuskäsittely Virtasen Homeentappajalla, ohennussuhde 1 osa Homeentappajaa, 10 osaa vettä. Levitä seos maalattavalle pinnalle ja anna pinnan kuivua 24-48 tuntia ennen maalausta. Puun kosteus pitää olla alle 18% kun maalataan.



MAALAUS - Valitse vaihtoehto 1. tai 2. talosi mukaan

1. Uusi hirsitalo (alle 3 vuotta vanha)

Huom! Tämä ohje koskee ainoastaan silloin kun maalataan uutta massiivi-, lamelli- tai pyöröhirttä sekä CLT-puurakenteita yms, joiden vahvuus on yli 80mm. Maalaa yhteen kertaan ohentamattomalla Virtasen 4 Öljyn Maalilla n. 8m²/litra.

Maalaus tehdään uusiin hirsitaloihin vain yhteen kertaan, koska puu on tuoretta sisältäen vielä paljon pihkaa sekä uuteaineita. Jotta pihka ja uuteaineet pääsevät mahdollisimman hyvin maalin läpi, maalikerros jätetään mahdollisimman ohueksi. Uusintamaalaus tehdään 3-5 vuoden kuluttua.

2. Vanha hirsitalo (yli 3 vuotta vanha)

Puupaljaat kohdat pohjamaalataan 10% Virtasen Ulko-Vernissalla ohennetulla 4 Öljyn Maalilla ja pohjamaalauksen kuivuttua kosketuskuivaksi (2-4vrk) maalataan yhteen tai kahteen kertaan ohentamattomalla Virtasen 4 Öljyn Maalilla n. 8m²/litra/kerta.

HIRSITALON KÄSITTELY 3 ÖLJYN KUULLOTTEELLA TAI TERVAPETSILLÄ



POHJATYÖT

Jos pinta on aiemmin käsitelty niin poista esim. kaapimalla kaikki irtonainen/heikosti kiinni oleva puunsuoja huolellisesti. Puhdista pinta liasta ja irtoavasta aineksesta.

HOMEPESU

Jos hirressä on homepilkkuja tai sinistymistä, pese Virtasen Homeentappajalla. Jos pinnassa ei ole homeita tai sinistymiä, siirry kohtaan "POHJUSTUS".

Homepesussa Virtasen Homeentappajan ohennussuhde on 1 osa Homeentappajaa, 5 osaa vettä. Ohennettu Homeentappaja levitetään pestäville pinnoille (HUOM muista suojata kasvit ja pinnat, joille Homeentappajaa ei haluta joutuvan). Anna Homeentappajan vaikuttaa 12 tuntia, pese vedellä ja esim. juuriharjalla.

POHJUSTUS

Tee pohjustuskäsittely Virtasen Homeentappajalla, ohennussuhde 1 osa Homeentappajaa 10 osaa vettä. Levitä seos käsiteltävälle pinnalle ja anna pinnan kuivua 24-48 tuntia ennen maalausta. Puun kosteus pitää olla alle 18% kun maalataan.

KÄSITTELY

Käsittele 1-3 kertaa (niin kauan kun puu imee) ohentamattomalla Virtasen 3 Öljyn Kuullotteella tai Tervapetsillä n. 8m² / litra / kerta.

