



VIRTASEN PORSTUA PUULATTIAMAALI

Kodikkaan
silkinhimmeä tai
trendikkään kiiltävä
lattiamaali puu- ja
betonilattioille

✓ HELPPO LEVITTÄÄ JA TASOITTUU HYVIN

✓ KESTÄÄ HYVIN KULUTUSTA

✓ SILKINHIMMEÄ TAI KIILTÄVÄ

✓ SOVELTUU PUU- JA BETONILATTIOILLE

Virtasen Porstua Puulattiamaali soveltuu puu- ja betonilattian maalaamisen lisäksi moniin muihin käyttökohteisiin. Hyvin kulutusta kestävä se on oiva valinta myös esimerkiksi huonekalujen, portaiden ja kaiteiden maalaukseen.

Kevyen maalattavuuden ja hyvän tasoittuvuuden ansiosta, teet helposti näyttävää jälkeä. Silkinhimmeänä se luo kotiin kauniin lämpimän vaikutelman ja kiiltävänä se on aina trendikkään tyylikäs.

**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI**

-  **TYYPPI**
SISÄMAALI
-  **KIILTOASTE**
HIMMEÄ TAI KIILTÄVÄ
-  **RIITTOISUUS**
6 - 12 m² / L
-  **OHENNIN**
LAKKABENSIINI



* Tarkemmat tekniset tiedot kääntöpuolella



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



TEKNISET TIEDOT JA MAALAUSSOHJE

SISÄMAALI



SÄVYTYŚ

VIRTASEN SAARISTON
SÄVYTTÄ - VÄRIKARTAN
TAI YLEISIMPIEN
VÄRIKARTTOJEN
MUKAAN

KIILTOASTE

HIMMEÄ

KIILTÄVÄ



RIITTOISUUS

m² / 1 LITRA

4 - 10

KUIVUMISAIKA

+20°C / <80 %

PÖLYKUIVA

2 - 4 tuntia

PÄÄLLEMAALAUŚ

1 - 2 vrk

TYÖVÄLINE



SIVELLIN, TELA,
RUISKU

KÄYTTÖKOHEET:

Puu- ja betonilattioiden maalaukseen sisätiloissa, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta. Soveltuu myös aikaisemmin alkydimaalilla tai lakalla käsiteltyjen lattioiden huoltomaalaukseen.

PAKKAUSKOOT

A- JA C-PERUSMAALIT

0,9 / 2,7 / 9 L

HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAAAMISEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet

Betoni: pinnan tulee olla vähintään 4 viikkoa vanha, betonin suhteellinen kosteus alle 97%, ilman lämpötila +10 - +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Puu: pinnan tulee olla kuiva, puun kosteus alle 18%, lämpötila +10 - +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Työvälineet

Sivellin tai korkeapaineruisu (suutin 0,013"-0,018").

Ohenne

Virtasen Lakkabensiini

Kuivumisaika

+23 °C / 50 % RH, Kosketus- ja pölykuiva 2 - 4h, päälle maalattavissa n. 1-2 vrk:n kuluttua. Käyttöönottokuiva noin viikon kulutta. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.

Riittoisuus

6 - 10m²/l riippuen pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja sen mahdollisista edellisistä käsittelyistä.

Huom!

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

- Käsitlemätön puupinta:** Puhdista pinta liasta ja pölystä.
- Käsitlemätön betonipinta:** Uudesta betonilattiasta poistetaan sementtiliimakerros koneellisesti hiomalla ja poistetaan hiontapöly.
- Aikaisemmin maalattu puu- ja betonipinta:** Poistetaan irtoava aines kaapimella tai teräsharjalla ja pestään tarvittaessa Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan.
- Huom!** Et tarvitse muita pohjusteita tai pohjamaaleja.

MAALAAAMINEN

- Käsitlemättömät puu- sekä betonipinnat:** Pohjamaalataan ohentamalla Porstua Puulattiamaalaa 5-15% Virtasen Lakkabensiinillä. Pintamaalataan ohentamattomalla maalilla 1-2 kertaa.
- Aiemmin maalattu pinta:** Maalataan ohentamattomalla maalilla 1-3 kertaa.

MAALAAAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu

Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Virtasen Pensselipesugeeli ja vesi tai Virtasen Lakkabensiini.

Varastointi

Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäätyä.

Maalin kuivuminen

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.

Maalipinnan hoito

Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

