



VESIOHENTEINEN

PUNAMULTAMAALI

TERVEEN TALON
PARAS KAVERI

HENGITTÄVÄ JA KESTÄVÄ PERINTEINEN PUNAMULTAMAALI

Virtasen Punamultamaali on hengittävä ja runsaasti pellavaöljyä sisältävä perinnemaali. Virtasen Punamultamaali sopii vanhoihin sekä uusiin rakennuksiin, kun halutaan täysin himmeä, hengittävä ja perinteinen ratkaisu. Parhaimmillaan se on karkeilla hirs- ja sahalautapinnoilla, olivatpa ne uusia tai

aiemmin punamultamaalilla käsiteltyjä. Virtasen Punamultamaali vanhenee arvokkaasti ja huolto- maalaaminen on helppoa. Punamultamaalia on valmistettu ja käytetty jo vuosisatoja ja siksi se on turvallinen valinta.

✓ PERINTEINEN HENGITTÄVÄ PUNAMULTAMAALI

✓ EDULLINEN VALINTA

✓ TYYLIKÄS TÄYSIN HIMMEÄ PINTA

✓ HELPPO MAALATA, PEITTÄÄ HYVIN

ULKOMAALI



KÄYTTÖKOhteet

SAHATUILE JA KARKEILLE
UUSILLE SEKÄ AIEMMIN PUNA-
MULTAMAALILLA KÄSITEL-
LYILLE LAUTA- JA HIRSI-
PINNOILLE. PUURAKENTEET,
SEINÄT, YMS. ULKOTILOISSA

KIILTOASTE

TÄYSHIMMEÄ

HX K

RIITTOISUUS

m² / 1 LITRAKARKEA PINTA
3 - 6

KUIVUMISAIKA

TUNTIA +20°C / <80 %

PÄÄLLEMAALATTAVALISSA

24

KOSKETUSKUIVA
4 - 5

TYÖVÄLINE



SIVELLIN, RUISKU

PAKKAUSKOOT

VIRTASEN VALMISSÄVYT
10 L - 20 L

SÄVYTYS

PERINTEISTÄ PUNAMULTAMAALIA
EI VOI SÄVYTTÄÄ

VALMISSÄVYT

WANHA PUNAINEN

ITALIANPUNAINEN

HUOM! PAINOTEKNISISTÄ SYISTÄ JOHTUEN SAATTAVAT
VÄRISÄVYT POIKETA TODELLISISTA VÄREISTÄ!

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

TYÖVÄLINEIDEN PESU

VIRTASEN PENSSELIPESUGEELI
BIOLOGISESTI HAJOAVA

POHJUSTUKSEEN

VIRTASEN HOMEENTAPPAJA
ULKOKÄYTTÖÖN PUUPINNOILLEVIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit



MAALAUSSOHJE

HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAUKSEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila +5- +20C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työvälineet	Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013''-0,018'')
Ohenne	Vesi
Kuivumisaika	4-5 tuntia. Mahdollinen päällemaalaus vuorokauden kuluttua.
Huom!	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Pese ja puhdista pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta.
Suorita pesu ja homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan.

PINTAMAALAUUS

Maalaus 1-2 kertaa. Maalattaessa kaksi kertaa pitenee huoltomaalausväli huomattavasti.

MAALAUKSEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Vesi. Kuivunut maali pestään Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeen mukaan.
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.
Maalipinnan hoito	Punamultamaalin ominaisuuksista johtuen maalattua pintaa tulee käsitellä varovasti. Mahdollinen lika ja pöly voidaan poistaa kevyesti harjaamalla käyttäen pehmeää harjaa ja vettä.

LISÄÄ MAALAUSSOHJEITA SEKÄ MAALIEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ LÖYDÄT VERKKOSIVUILTAMME WWW.VIRTASEN.FI

Tyyppi: Vesiohenteinen punamaali, jonka sideaineena on korkealuokkainen pellavaöljy. **Maalaustarvikeryhmä 2012:** 484.64 Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit.
Soveltuvuus: Sahatuille ja karkeille uusille lauta- ja hirsipinnoille, sekä aiemmin vastaavan tyyppisellä ulkomaalilla käsitellyille karkeille pinnoille. **Käyttökohteet:** Puurakenteet, seinät, yms. Ei suositella höyläpinnoille. **Sideaine:** pellavaöljyvernissa **Kiinteäainetilavuus:** n. 20% **Tiheys:** 1,2 kg/ litra.

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

V1.9



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit