

# VIRTASEN 4 ÖLJYN IKKUNAMAALI

**Tyyppi:** Korkealuokkainen, perinteisestä Virtasen 4 Öljyn Laatumaalista kehitetty ikkunanpuitteiden ja vastaavien ulkopintojen maalamiseen tarkoitettu tuplasti paremmin peittävä, lähes liuotteeton öljymaali.

**Maalaustarvikeryhmä:** 475 Puupintojen liuoteohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13. Maalaustarvikeryhmä 2001 45.1 Öljymaalit ulkokäyttöön RL 5...7 (RT-luokitus)

**Käyttökohteet:** Puisten ikkunanpuitteiden ja vastaavien kohteiden maalaukseen ulkotiloissa. Soveltuu myös aikaisemmin erilaisilla öljymaaleilla tai -lakoilla käsiteltyjen ikkunanpuitteiden huoltomaalaukseen.

**Riittoisuus:** 10-17 m<sup>2</sup>/ litra alustasta ja maalarista riippuen.

**Sideaine:** Pellavaöljyvernissan ja kolmen muun luonnonöljyn optimoitu seos.

**Työtapa:** sivellin ja ruisku (suutin 0,0013"-0,0018")

**Kiinteäainetilavuus:** 95 %

**Tiheys:** 1,6 kg/ litra.

**Kuivumisaika:** vähintään 3-5 vrk, kuivumiseen vaikuttavat mm. maalattava alusta, ilman vaihtuvuus, valo ja kosteus.

Mitä valoisammat, tuulettuvammat ja kuivemmat olosuhteet ovat, sitä nopeammin maali kuivuu.

**Ohenne:** lakkabensiini

**Kiiltoryhmä:** puolikiiltävä, himmenee ajan myötä.

**Sävytys:** Valkoisesta A-perusmaalista sävytettävät värikarttojen vaaleat sävyt. (Sävytys: A+A)

**Varastointi:** Kuivassa ja viileässä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

**Pakkauskoot:** 0,9/ 2,7/ 9 litraa.

**Käyttöohjeet:** Maalataan ohuina kerroksina. Liian paksut maalikerrokset rypistyvät ja kuivuvat erittäin hitaasti. Ohennetaan tarvittaessa lakkabensiinillä 5-15%.

**Maalausolosuhteet:** Maalattavan pinnan tulee olla puhdas, pölytön ja kuiva, ilman lämpötila +5 - +25C ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Maalattava pinta tulee hioa kauttaaltaan.

Valo nopeuttaa kuivumista.

**Työvälineiden pesu:** Virtasen Pensselinpesugeelillä ja vedellä tai lakkabensiinillä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehdasille ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.



VOC EU VOC -raja-arvo  
(cat A/d) max. 300 g/l (2010).  
Sisältää VOC max. 300 g/l.