

VIRTASEN TERVAPETSI

Tyyppi: Perinteisellä reseptillä valmistettu puun pintaa suojaava läpikuultava aine. Sisältää tervaa, pellavaöljyvernissaa ja puutärpähtiä perinteisen kaavan mukaisesti, kolmasosa kutakin. Virtasen Tervapetsin sisältämä UV-suoja-aine parantaa värin kestävyyttä verrattuna tavallisiin kuullotteisiin.

Maalaustarvikeryhmä: 484.91 Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet 491.499. Vanhan ajan maalit, terva- ja pellavaöljypohjainen seos.

Soveltuvuus: sahatuille ja höylätyille uusille puupinnoille ja aiemmin kalvoa muodostamattomilla puunsuoja-aineilla käsitellyille pinnoille. Ei sovellu kasvihuoneiden tai kasvatustarvikoiden käsittelyyn.

Käyttökohteet: Puurakenteet, seinät, räystäät-, ja vuorilaudat, terassit, laiturit yms.

Riittoisuus: sahalautaa n.5-8 m²/ l. höylätyt pinnat 8-10 m²/l.

Sideaine: pellavaöljyvernissan ja tervan seos

Työtapa: Sivellin tai sävyttämättömänä myös upotus.

Tiheys: 0,95 kg/ litra.

Ohenne: Virtasen Balsamitärpätti (tavallinen mineraalitärpätti ei sekoitu toivotulla tavalla)

Yleensä Tervapetsiä ei tarvitse ohentaa.

Kuivumisaika: vähintään 3-5 vrk, vaihtelee puun laadun ja ilmankosteuden vaikutuksesta.

Varastointi: Kuivassa ja viileässä.

Sävytys: Kullanruskea, sävy tummenee uusintakäsittelyjen myötä. Sävytettävissä yleisimpien värikartastojen mukaisesti. Tervan ruskeasta ominaisväristä huolimatta Virtasen Tervapetsi voidaan sävyttää hyvällä tarkkuudella useimpien kuultava puunsuoja- värikartastojen mukaisesti.

Pakkauskoost: 0,9 / 2,7 / 9 litraa

Käyttöohjeet: Pese ja puhdista pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksestä.

Suorita homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan.

Poista mahdollinen vanha kalvo hiomalla. Käsittely suositellaan tehtäväksi 1-3 kertaan. *Sävytetty Tervapetsi* suositellaan levitettäväksi siten, että seuraava käsittelykerros edellisen päälle tehdään heti, kun edellinen käsittelykerta on menettänyt märän pinnan kiiltonsa. *Sävyttämätöntä Tervapetsiä* käytettäessä voidaan edellisen kerroksen antaa välillä kuivua.

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila yli +5C ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Käyttö vastoin ohjetta on kielletty.

Työvälineiden pesu: Virtasen Pensselipesugeelillä ja vedellä tai lakkabensiinillä

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokeuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.



VOC EU VOC -raja-arvo
(cat A/e) max. 400 g/l (2010).
Sisältää VOC max. 400 g/l.