

# VIRTASEN KATTO-10 PELTIKATTOMAALI

**Tyyppi:** Runsaspigmenttinen modifioitu ruosteenestopigmenttiä sisältävä alkydimaali.

**Maalaustarvikeryhmä:** 484.71. Peltikattojen ja metallipintojen liuteohenteiset maalit RL 11-13  
484.72. Peltikattojen ja metallipintojen liuteohenteiset maalit RL 11-13

**Soveltuvuus:** Galvanoitujen, pohjamaalattujen tai aikaisemmin käsittelemättömien teräspintojen maalaukseen.

**Käyttökohteet:** Peltikatot, vesikourut, kaiteet ym. teräsrakenteet ulkona.

**Riittoisuus:** n.7-11 m<sup>2</sup>/ litra.

**Sideaine:** Pitkäketjuinen alkydi, ruosteenestopigmenttinä bariummetaboraatti, väreinä rautaoksidipigmentit.

**Työtapa:** Sivellin, tela tai korkeapaineruisku, (suutin 0,011"-0,015")

**Kiinteäainetilavuus:** n. 60%

**Tiheys:** 1,3-1,4 kg/ litra värisävyistä riippuen.

**Ohenne:** Lakkabensiini.

**Kuivumisaika:** 3-5 tuntia. Mahdollinen päällemaalaus kahden viikon luluttua.

**Kiiltoryhmä:** Puolikiiltävä.

**Varastointi:** Kuivassa ja viileässä tilassa. Kestää kylmävarastoinnin. Kertaalleen avatut purkit tulee säilyttää lämpimässä.

**Sävytys:** Sävytettävät A- ja C-perusmaalit

**Tehdassävyt:** Punainen, Musta, Grafiitinharmaa ja Ruskea

**Pakkauskoortit:** Tehdassävyt 1 / 3 / 10 litraa, sävytettävät perusmaalit 0,9 / 2,7 ja 9 litraa)

**Käyttöohjeet:** Mahdollinen ruoste poistetaan teräsharjalla, katto pestään ohjeiden mukaan

Virtasen Peltikaton Pesujauheesta tehdyllä seoksella. Maalaus 1-2 kertaa, yleensä 1 maalauskerta riittää.

**Maalausolosuhteet:** Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila +5- +20C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Katon täytyy maalattaessa olla ehdottomasti kuiva.

Maalaaminen tulee aloittaa vasta aamukasteen kuivuttua ja lopettaa hyvissä ajoin ennen kasteen muodostumista.

**Työvälineiden pesu:** Virtasen Pensselipesugeelillä ja vedellä tai lakkabensiinillä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.



VOC EU VOC -raja-arvo  
(cat A/i) max. 500g/l (2010).  
Sisältää VOC max. 500 g/l.