

**TYYPPI**

Virtasen KATTO-10 Peltikattomaali on vahvasti ruosteestopigmentöity säänkestävää alkydiöljypohjainen peltikattomaali.

**KÄYTTÖKOHTEET**

Aiemmin alkydiöljymaaleilla maalattujen ohutteräslevypintojen huoltomaalaukseen sekä sinkittyjen yli 5 vuotta vanhojen ohutteräslevypintojen ensimaalaukseen.

**MAALAUUS-  
TARVIKERYHMÄ**

2012: **451** Peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit RL 11...13

**TEKNISET TIEDOT****Kiinteäainetilavuus**

n. 75%

**Tiheys**

1,3 - 1,4 kg/ litra

**VOC**

VOC max. 300 g/l

**Kiiltoaste**

Puolikiiltävä

**Riittoisuus**

8 – 10 m<sup>2</sup> / 1 litra. Märkäkalvo max. 130µm.

**Sävytys**

Virtasen Saariston Sävyt – Värikartan tai yleisimpien ulkomaalivärikartastojen mukaisesti

**Työväline**

Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018").  
Käytettäessä korkeapaineruiskua, jälkikäsitteily siveltimellä.

**Työvälineiden pesu**

Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan tai Virtasen Lakkabensiinillä.

**Ohenne**

Virtasen Lakkabensiini, normaalisti ei suositella ohentamista.

**Kuivumisaika**

Pölykuiva 6h, kosketuskuiva 8h, päällemaalattavissa 24h (+ 23 °C / 50 % RH).  
**Huom!** Mahdollinen päällemaalauksen aikaisintaan 1 vrk kuluttua ja kun maalipinta ei ole enää nahkea. Jos päällemaalauksen tehdään aikaisemmin ei maali välttämättä tartu kunnolla.

**Pakkauskoot**

Virtasen valmissävyt: Musta, ruskea ja grafiitinharmaa: 1 L – 3 L – 10 L  
A- ja C-perusmaalit: 0,9 L – 2,7 L – 9 L  
Sävytettävät, täyttö 90%, tehdassävyt täyttö 100%

**Maalipinnan hoito**

Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pesemällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

**Varastointi**

Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.



## MAALAUSSOHJE

### Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman ja pinnan lämpötila +10- +30°C ja ilman suhteellinen kosteus **alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana**. Katon täytyy maalattaessa olla ehdottomasti kuiva. Maalaaminen tulee aloittaa vasta aamukasteen kuivuttua ja lopettaa hyvissä ajoin ennen kasteen muodostumista. Suositeltava maalaus aika noin klo 10–15 välisenä aikana. Älä maalaa, jos maalattavan pinnan lämpötila on yli +50°C.

### Ohennus

Virtasen Lakkabensiini, normaalisti ei suositella ohentamista.

### Kuivumisaika

Pölykuiva 6h, kosketuskuiva 8h, päällemaalattavissa 24h (+ 23 °C / 50 % RH). **Huom!** Mahdollinen päällemaalaus aikaisintaan 1 vrk kuluttua ja kun maalipinta ei ole enää nahkea. Jos päällemaalaus tehdään aikaisemmin ei maali välttämättä tartu kunnolla.

### Huom!

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maaliyhteinen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

## MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

### Aiemmin alkydiöljymaalilla maalatut pinnat:

Kaikki hilseilevä ja huonosti kiinni oleva maali sekä ruoste poistetaan teräsharjalla ja/tai hiomalla ja/tai korkeapainepesulla. Pinta pestään Virtasen KATTO-10 PELTIKATONPESUAINEEELLA sen ohjeiden mukaan.

### Maalaamattomat sinkityt pinnat:

Mahdollinen ruoste poistetaan teräsharjalla ja/tai hiomalla. Pinta pestään Virtasen KATTO-10 PELTIKATONPESUAINEEELLA sen ohjeiden mukaan.

## PINTAMAALAUUS

Maalataan 1 kerta siveltimellä tai ruiskulla.

Mahdollinen päällemaalaus aikaisintaan 1 vrk kuluttua ja kun maalipinta ei ole enää nahkea. Jos päällemaalaus tehdään aikaisemmin ei maali välttämättä tartu kunnolla.

*Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.*