

RIITTOISA-KESTÄVÄ

# 4 ÖLJYN IKKUNAMAALI

## VIRTASEN



TERVEEN TALON  
PARAS KAVERI

## PERINTEINEN IKKUNAMAALI ULKOKÄYTTÖÖN TUPLASTI PAREMMALLA PEITTÄVYYDELLÄ

Virtasen 4 Öljyn Ikkunamaali on korkealuokkainen, perinteisestä Virtasen 4 Öljyn Maalista jatkokehitetty ikkunanpuitteiden ja vastaavien ulkopintojen maali. Virtasen 4 Öljyn Ikkunamaali on kehitetty erityisesti vanhojen ikkunoiden huolto- ja korjausmaalauksiin.

Sen perustana on neljä aitoa luonnonöljyä ja siksi se on myös hengittävä, turvallinen sekä ekologinen. Tuplasti peittävänä sekä erittäin riittoisana se on paras valinta vaativiin maalauksohteisiin.


 TUPLASTI PAREMPI PEITTÄVYYS

 ERITYISTÄ KESTÄVYYTTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN

 ERITTÄIN RIITTOISA

 PERUSTANA 4 LUONNONÖLJYÄ

### ULKOMAALI




### KÄYTTÖKOHTEET

UUSIEN JA AIKAISEMMIN ÖLJYMAALILLA TAI -LAKALLA KÄSITELTYJEN PUUSTEN IKKUNANPUITTEIDEN JA VASTAAVIEN KOHTEIDEN MAALAUKSEEN ULKOKITOILISSA

### KIILTOASTE

PUOLIKIILTÄVÄ



### RIITTOISUUS

m<sup>2</sup> / 1 LITRA

SILEÄ PINTA  
10 - 17

### KUIVUMISAIKA

VRK / +20°C / <80 %

3 - 5

PÄÄLLEMAALATTAVISSA  
KUN KOSKETUSKUIVA  
1 - 2

### TYÖVÄLINE



### PAKKAUSKOOT

A+A-PERUSMAALI  
0,9 L - 2,7 L - 9 L



### SÄVYTYS

VIRTASEN SAARISTON SÄVYT -VÄRIKARTAN TAI YLEISIMPIEN VÄRIKARTTOJEN MUKAAN



Vain A-perusmaali sävyt.  
Huom, sävytys 2 kertaa.  
Tummissa sävyissä käytetään  
4 Öljyn Maalin C-perusmaalia.

### VIRTASEN 4 ÖLJYN IKKUNAMAALI



TERVEEN TALON  
PARAS KAVERI

### YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

#### KÄSITELTÄVIEN PINTOJEN PESUUN

VIRTASEN HOMEENTAPPAJA  
ULKOKÄYTTÖÖN PUUPINNOILLE

#### TYÖVÄLINEIDEN PESU

VIRTASEN PENSSELIPESUGEELI  
VIRTASEN LAKKABENSIINI

#### OHENNIN

VIRTASEN LAKKABENSIINI



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB  
Työkuja 5, 21600 Parainen  
Puh. +358 (0) 10 323 1600

[www.virtasen.fi](http://www.virtasen.fi)

SEURAA MEITÄ SOMESSA

  @virtasenmaalit   /virtasenmaalit

## MAALAUSSOHJE

### HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAUKSEN ALOITTAMISTA

<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila +5- +25C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
<b>Työvälineet</b>	Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013''-0,018'')
<b>Ohenne</b>	Virtasen Lakkabensiini. Ohenna tarvittaessa 5-15%
<b>Kuivumisaika</b>	3-5 vrk, päälle maalattavissa kun edellinen kerros on kosketuskuiva. Kuivumiseen vaikuttavat ilman vaihtuvuus, valo ja kosteus. Mitä valoisammat, tuulettuvammat ja kuivemmat olosuhteet ovat, sitä nopeammin maali kuivuu. Hyvissä olosuhteissa päälle maalattavissa 1-2 vrk:n kuluttua.
<b>Huom!</b>	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.  Maalin tuplasti paremmasta peittävydestä johtuen, se on säilytettävissä vain vaaleisiin A-perusmaali sävyihin. Säilytys pitää tehdä kaksinkertaisella säilytyspasta määrällä. Tummissa sävyissä käytetään 4 Öljyn Maalin C-perusmaalia.

### MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY JA POHJAMAALAUUS

<b>Uusi käsittelemätön sekä paljas puupinta</b>	Puhdista pinta kaikesta irtaavasta aineksesta, homeesta, liasta tms. Suorita homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan.  Pohjamaalaa ohentamalla Virtasen 4 Öljyn Ikkunamaalia 5 - 15% Virtasen Lakkabensiinillä.
<b>Aiemmin maalattu tai vanha puu</b>	Poista irtonainen ja heikosti kiinni oleva vanha maali. Vaihda huonokuntoiset / vaurioituneet puuosat uusiin. Suorita homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan.  Pohjamaalaa ohentamalla Virtasen 4 Öljyn Ikkunamaalia 5 - 15% Virtasen Lakkabensiinillä.

### PINTAMAALAUUS

Pintamaalaa 1-4 kertaa ohuesti siveltimellä.

Huom! Liian paksut maalikerrokset rypistyvät ja kuivuvat erittäin hitaasti.

### MAALAUKSEN JÄLKEEN

<b>Työvälineiden pesu</b>	Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan tai Virtasen Lakkabensiinillä.
<b>Varastointi</b>	Viileä ja kuiva tila. Kestää kylmävarastoinnin.
<b>Maalin kuivuminen</b>	Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.
<b>Maalipinnan hoito</b>	Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

### LISÄÄ MAALAUSSOHJEITA SEKÄ MAALIEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ LÖYDÄT VERKKOSIVULTAMME WWW.VIRTASEN.FI

**Tyyppi:** Korkealuokkainen, perinteisestä Virtasen 4 Öljyn Maalista kehitetty ikkunanpuitteiden ja vastaavien ulkopintojen maalamiseen tarkoitettu tuplasti paremmin peittävä, lähes liuotteeton öljymaali. **Maalauksarvioryhmä 2012:** 475 Puupintojen liuoteohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13. Maalauksarvioryhmä 2001 45.1 Öljymaalit ulkokäyttöön RL 5...7 (RT-luokitus) **Käyttökohteet:** Puisten ikkunanpuitteiden ja vastaavien kohteiden maalaukseen ulkotiloissa. Soveltuu myös aikaisemmin erilaisilla öljymaaleilla tai -lakoilla käsiteltyjen ikkunanpuitteiden huoltomaalaukseen. **Sideaine:** Pellavaöljyvernissan ja kolmen muun luonnonöljyn optimoitu seos. **Kiinteäainetilavuus:** 95 % **Tiheys:** 1,6 kg / litra. **Kiiltoryhmä:** puolikiiltävä, himmenee ajan myötä. **Säilytys:** Valkoisesta A-perusmaalista säilytettävät ulkomaalivärikarttojen sävyt. (Säilytys: A+A)

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

