



VIRTASEN 4 ÖLJYN MAALI

Tyyppi: Perinteinen pellavaöljyvernissapohjainen ulkoöljymaali, joka on valmistettu neljän luonnonöljyn sekoituksesta.

Maalaustarvikeryhmä 2012: 484.71. Puujulkisivujen liuoteohenteiset öljymaalit RL 11..13
484.72 Puujulkisivujen liuoteohenteiset perinneöljymaalit RL 11..13

Käyttökohteet: Puiset pinnat ulkona. Soveltuu ennen eri maalityypeillä, myös ns. lateksimaalilla tai punamultamaalilla maalattujen puupintojen sekä uuden höylätyn ja sahapintaisen puutavaran maalaamiseen. Ulkoseinät, ikkunanpuitteet, aidat, pieli- ja räystäas laudat ym. Ei sovellu mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille, kuten lattiat ym.

Riittoisuus: Sahalauta 4-6m²/litra, höylälauta 5-8m²/litra.

Sideaine: Neljän luonnonöljyn seos.

Työtapa: Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018"). Käytettäessä korkeapaineruiskua, jälkikäsitteily siveltimellä.

Kiinteäainetilavuus: n. 83%

Tiheys: 1,3 - 1,4 kg/ litra värisävystä riippuen.

Ohenne: Pellavaöljyvernissa

Kuivumisaika: Kuivumisaika n.3-5 vrk. Pällemaalaus edellisen kerroksen ollessa kosketuskuiva.

Kiiltoryhmä: Puolihihmeä, kiilto sammuu ajan myötä.

Varastointi: Kuivassa ja viileässä tilassa. Kestää kylmävarastoinnin. Kertaalleen avatut purkit tulee säilyttää lämpimässä.

Sävytys: Sävytettävät A- ja C-perusmaalit yleisimpien ulkomaalivärikartastojen mukaisesti.

C-perusmaaleihin on lisätty UV-suoja-ainetta, jonka vaikutuksesta tummille, pastasävytteisille öljymaaleille tyypillinen haalistumisilmiö on saatu minimoitua.

Tehdassävyt: Wanha Punainen, Italianpunainen, Wanha Kupari, Okran-, Kartanon-, ja Oljenkeltainen, Tummanharmaa ja Valkoinen. Aidot rautaoksidi- ja titaanidioksidipigmentit.

Pakkauskoort: 0,9/1l, 2,7 /3 l, 9/10l, ja 18/20 L (Sävytettävät, täyttö 90%, tehdassävyt täyttö 100%)

Käyttöohjeet: Pese ja puhdista pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Suorita homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan. Pohjamaalaa ohentamalla Virtasen 4 Öljyn Maalia 10% Virtasen Ulko-Vernissalla. Pintamaalaa tarpeen mukaan 1-2 kertaa ohentamattomalla maalilla. Erityisesti eteläseinällä maalikerrosten määrän nostaminen pohjamaalauksen kanssa yhteensä kolmeen pidentää merkittävästi huoltomaalausväliä.

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, sekä talvella lumeton ja jäätön, ilman lämpötila -20 - +25C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Pakkasella ilma on aina riittävän kuivaa. Valo nopeuttaa kuivumista.

Työvälineiden pesu: Virtasen Pensselipesugeelillä ja vedellä tai lakkabensiinillä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalille ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.

VOC EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) max. 300 g/l (2010).
Sisältää VOC max. 300 g/l

TERVEEN TALON
PARAS KAVERI



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi