



# VIRTASEN AIMO

## 5 OLJORS TÄCKLASYR

DET FÖRSTA  
VATTENLÖSLIGA  
OCH PLASTFRIA  
TÄCKANDE SKYDDET  
FÖR VIRKET.

- ✓ VATTENLÖSLIG OCH EKOLOGISK
- ✓ UNIKT SKYDD FÖR TRÄET
- ✓ PLASTFRI OCH LÅTER TRÄET ANDAS
- ✓ BRA TÄCKFÖRMÅGA REDAN MED EN STRYKNING

Virtasen Aimo är marknadens första vattenlösliga och fullständigt plastfria skydd för virket. Aimo är en linoljeburen utomhusfärg som andas och vars skyddsförmåga tränger långt under ytan. Dessutom är den väldigt lätt att stryka och har en utmärkt täckförmåga.

Virtasen Aimo kombinerar oljefärgernas och de vattenlösliga täcklasyrernas bästa egenskaper. Som vattenlöslik torkar den snabbt och dess naturoljor tränger djupt in i virket och ger ett långvarigt skydd. Virtasen Aimo ger träet en väderbeständig yta och kulörhållbarhet för långa tider.

Då du vill ha det bästa är Virtasen Aimo det rätta valet. Det perfekta, täckande skyddet för ditt trähus.

FRISKA HUSETS  
BÄSTA VÄN



**Användningsområden:** Obehandlade och tidigare målade träväggar, timmerytor, foderbräden, staket samt andra träkonstruktioner utomhus



**Åtgång:** 4-8m<sup>2</sup>/liter



**Torktid:** ca 12h. Övermålningsbar då ytan är beröringstorr



**Brytning:** A- och C-baserna kan brytas enligt Virtasen Skärgårdens färger eller de vanligaste utomhusfärgkartorna



**Glansgrad:** Matt



**Arbetsredskap:** Pensel eller högtrycksspruta

**Tvätt av arbetsredskap:** Vatten



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB  
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland  
Tel. +358 (0) 10 323 1600

[www.virtasen.fi](http://www.virtasen.fi)

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit

# ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

## KOM IHÅG FÖRE ARBETET PÅBÖRJAS

<b>Arbetsförhållanden</b>	Underlaget bör vara rent och torrt, träets fukthalt under 18%. Temperaturen mellan +5 - +25 °C och luftens relativa fuktighet under 80%.
<b>Arbetsredskap</b>	Pensel eller högtrycksspruta, (munstycke 0,013"-0,018"). Vid användning av högtrycksspruta, bör färgytan jämnas ut med pensel efteråt.
<b>Förtunning</b>	Vid behov med max 10% vatten.
<b>Torktid</b>	ca 12h, övermålningsbar efter att föregående yta är beröringstorr. Torktiden beror mycket på luftcirkulationen, ljuset och luftfuktigheten.
<b>Obs!</b>	Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Blanda om väl före användningen, helst med bormaskin.

## FÖRBEHANDLING OCH GRUNDMÅLNING

<b>Ny obehandlad träyta samt industriellt grundmålad träyta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tvätta och rengör ytan från smuts och allt löst material. Utför mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt anvisningarna.</li><li>Grundmåla: Stryk ett lager med Virtasen Aimo 5 Oljors Täcklasyr, förtunna vid behov med max 10% vatten.</li></ul>
<b>Måla ett nytt (under 3 år gammalt) timmerhus:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tvätta och rengör ytan från smuts och löst material. Gör mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt instruktionerna.</li><li>Stryk 1 gång med oförtunnad 5 Oljors Täcklasyr, ca 8m<sup>2</sup>/Liter.</li><li>Färgen stryks endast en gång på nya timmerhus eftersom träet är färskt och innehåller rikligt med kåda och andra extrakt. För att dessa ämnen skall så lätt som möjligt ska tränga ut genom färgytan, lämnas färgskiktet så tunt som möjligt.</li><li><u>Återmålning om 5-10 år.</u></li><li><b>OBS!</b> Denna anvisning gäller endast då man målar nytt massivt- lamell- eller rundtimmer osv som är över 80 mm tjockt.</li></ul>
<b>Gammal tidigare målad träyta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rengör ytan från all lös gammal färg. Om den gamla färgen lossnar, behandla då dessa ytor som ny träyta.</li><li>Gör efter detta mögeltvätt- samt mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt instruktionerna.</li></ul>

## FÄRDIGMÅLA

Färdigmåla enligt behov 1-2 gånger med utspädd färg. Då man speciellt på sydväggen höjer färgskiktet till tre inklusive grundfärgen, förlänger det återmålningsintervallen märkbart.

## EFTER MÅLARARBETET

<b>Rengöring av arbetsredskap</b>	Avlägsna överloppsfärg från arbetsredskapen. Tvätta med tvål och vatten. För att avlägsna torkad färg rekommenderas Virtasen Penseltvätt.
<b>Förvaring</b>	I torrt och svalt utrymme. Färgen får inte frysa.
<b>Färgens torktid</b>	Färgen uppnår sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter ca. 4 veckor i normala förhållanden.
<b>Underhåll av färgytan</b>	Färgytan kan rengöras genom att torka lätt av den. Använd trasa, mjuk tvättsvamp eller motsvarande. Grov borstning samt starka tvättmedel bör undvikas.

**Virtasen Aimo 5 Oljors Täcklasyr** är en matt vattenlös utomhusoljefärg som andas. **Färgmaterialgrupp 2012:** 463 Vattenlösliga täcklasyrer för träfasader RL 11...13, 462 Vattenlösliga oljefärger för träfasader RL 11...13 **Användningsområde:** Träytor utomhus. Lämpar sig på nyaytor och ytor tidigare målade med oljefärger, akrylatförstärkta täcklasyrer och lasyrer. Kan användas på likaväl sågat som hyvlat trä. Trä- och timmerväggar, staket, foder- och hängbräden samt övriga träytor utomhus. **Torrhalt:** ca. 45%. **Densitet:** 1,1-1,4 kg/Liter beroende på kulören. **Brytning:** A- och C-baserna kan brytas enligt de vanligaste färgkartorna. **Förtunning:** Vatten. **Bindemedel:** En blandning av 5 förnybara naturolja. **VOC:** 1,1g/l. **Glansgrad:** Matt. **Torktid:** ca. 12h, övermålningsbar då den tidigare ytan är beröringstorr. **Åtgång:** 4-8m<sup>2</sup>/l.

Produktdatabladets information grundar sig på laboratorieanalyser, tester samt praktiska erfarenheter. Vi kan endast ansvara för produktens kvalitet och att den fyller våra krav. Vi ansvarar inte för skador och fel som uppstår då man använt produkten emot produktbladets instruktioner. I osäkra fall bör man kontakta Virtasens Färgfabrik före man skaffar produkten eller påbörjar arbetet. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

V2.1



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB  
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland  
Tel. +358 (0) 10 323 1600

[www.virtasen.fi](http://www.virtasen.fi)

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit