

# VIRTASEN AIMO

## 5 ÖLJYN PEITTOSUOJA

**ENSIMMÄINEN  
MUOVITON JA  
VESIOHENTEINEN  
PEITTÄVÄ SUOJA  
PUULLE.**

- ✓ **VESIOHENTEINEN JA EKOLOGINEN**
- ✓ **AINUTLAATUINEN PEITTÄVÄ SUOJA PUULLE**
- ✓ **TÄYSIN MUOVITON JA HENGITTÄVÄ**
- ✓ **HELPPO MAALATA, EI VALU**

Virtasen Aimo on markkinoiden ensimmäinen täysin muoviton ja vesiohenteinen peittävä suoja puulle. Aimo on pellavaöljypohjainen, hengittävä ulkomaali, joka suojaa puuta pintaa syvemmillä. Lisäksi sillä on erittäin kevyt sekä helppo maalata, ja sen peittokyky on erinomainen.

Virtasen Aimossa yhdistyvät öljymaaliemme perinteet sekä vesiohenteisten puunsuojien parhaat ominaisuudet. Vesiohenteisena se kuivuu nopeasti, ja sen luonnonöljyt imeytyvät syväälle puuhun antaen puulle pitkäkestoisen suojan. Virtasen Aimo antaa puulle säänkestävän pinnan, jolla on erittäin hyvä kestävyys sekä värin säilyvyys.

Kun haluat parasta, on valintasi Virtasen Aimo. Se on täydellinen peittävä suoja kaikille puutaloille.



**TERVEEN TALON  
PARAS KAVERI**



**Käyttökohteet:** Maalamattomat ja aiemmin maalatut puuseinät, hirsipinnat, vuorilaudat, aidat ym. puurakenteet ulkona. Höylätty, hienosahattu sekä sahalauta.

**M<sup>2</sup>**

**Riittoisuus:** 4-8m<sup>2</sup>/litra.



**Kuivumisaika:** n. 12h, päälle maalattavissa kun edellinen kerros on kosketuskuiva.



**Sävytys:** A- ja C-perusmaalit ovat sävytettävissä Virtasen Saariston Sävyt värikartan sekä yleisimpien ulkomaalivärikartastojen mukaisesti.



**Kiiltoaste:** Himmeä



**Työvälineet:** Sivellin tai korkeapaineruisku

**Työvälineiden pesu:** Vesi.

# MAALAUSSOHJE

## HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAUKSEN ALOITTAMISTA

<b>Maalausolosuhteet</b>	Alustan tulee olla kuiva, puun kosteus alle 18%. Lämpötila +5 - +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
<b>Työvälineet</b>	Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018"). Käytettäessä korkeapaineruiskua, jälkikäsitteily siveltimellä.
<b>Ohenne</b>	Ohenna tarvittaessa max. 10% vedellä.
<b>Kuivumisaika</b>	Noin. 12 tuntia, päälle maalattavissa kun edellinen kerros on kosketuskuiva. Kuivumiseen vaikuttavat ilman vaihtuvuus, valo ja kosteus.
<b>Huom!</b>	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

## MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY JA POHJAMAALAUUS

<b>Uusi käsittelemätön puupinta sekä teollisesti pohjamaalattu puu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Puhdista pinta liasta ja irtoavasta aineksesta. Suorita homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla 1:10 vedellä ohennettuna.</li><li>Pohjamaalaa yhteen kertaan Virtasen Aimo 5 Öljyn Peittosuojalla, ohenna tarvittaessa max. 10% vedellä.</li></ul>
<b>Uusi alle 3 vuotta vanha hirsi / massiivipuupinta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Puhdista pinta liasta ja irtoavasta aineksesta.</li><li>Suorita homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla 1:10 vedellä ohennettuna.</li><li>Maalaa yhteen kertaan ohentamattomalla Virtasen 5 Öljyn Peittosuojalla n. 8m<sup>2</sup>/litra.</li><li>Maalaus tehdään uusiin hirsitaloihin vain yhteen kertaan, koska puu on tuoretta sisältäen vielä paljon pihkaa sekä uuteaineita. Jotta pihka ja uuteaineet pääsevät mahdollisimman hyvin maalin läpi, maalikerros jätetään ohueksi.</li><li><u>Uusintamaalaus tehdään 5-10 vuoden kuluttua pintamaalausohjeen mukaan.</u></li><li><b>Huom!</b> Tämä ohje koskee ainoastaan kun maalataan uutta massiivi-, lamelli- tai pyöröhirttä sekä CLT-puurakenteita yms, joiden vahvuus on yli 80mm.</li></ul>
<b>Vanha aiemmin maalattu puu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Puhdista pinta irtoavasta aineksesta sekä kaikesta heikosti kiinni olevasta maalista.</li><li>Jos vanha maali irtoaa, niin pohjamaalaa paljaat puupinnat kuten uusi puupinta.</li><li>Tämän jälkeen tee pesu- ja homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan.</li></ul>

## PINTAMAALAUUS

Pintamaalaa tarpeen mukaan 1-2 kertaa ohentamattomalla maalilla.  
Erityisesti eteläseinällä maalikerrosten määrän nostaminen pohjamaalauksen kanssa yhteensä kolmeen pidentää merkittävästi huoltomaalausväliä.

## MAALAUKSEN JÄLKEEN

<b>Työvälineiden pesu</b>	Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
<b>Varastointi</b>	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.
<b>Maalin kuivuminen</b>	Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.
<b>Maalipinnan hoito</b>	Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kostea siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä

**Virtasen Aimo 5 Öljyn Peittosuojaja** on himmeä ulkokäyttöön tarkoitettu vesiohenteinen hengittävä ulkoöljymaali. **Maalustarvikeryhmä 2012:** 463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13. 462 Puujulkisivujen vesiohenteiset öljymaalit RL11...13. **Käyttökohteet:** Soveltuu uusille ja aiemmin puupintojen öljymaaleilla, akrylaattivahvisteisilla peittosuojilla tai kuullotteilla käsitellyille pinnoille. Puuseinät, hirsipinnat, vuorilaudat, aidat ym. puurakenteet ulkona. Höylätty, hienosahattu sekä sahalauta. **Kiinteäainetilavuus:** n. 45% **Tiheys:** 1,1 - 1,4 kg/ litra värisävyistä riippuen. **Säilytys:** A- ja C-perusmaalit ovat säilytettävissä Virtasen Saariston Sävyt -värikartan sekä yleisimpien ulkomaalivärikartastojen mukaisesti. **Ohenne:** Vesi **Sideaine:** Viiden uusiutuvista luonnonvaroista valmistetun öljyn seos. **VOC päästöt:** 1,1g/l **Kiiltoaste:** Puolihihmeä **Kuivumisaika:** n. 12h, päälle maalattavissa kun edellinen kerros on kosketuskuiva. **Riittoisuus:** 4-8m<sup>2</sup>/l

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistussemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

V2.0



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB  
Työkuja 5, 21600 Parainen  
Puh. +358 (0) 10 323 1600

[www.virtasen.fi](http://www.virtasen.fi)



SEURAA MEITÄ SOMESSA

@virtasenmaalit



/virtasenmaalit