

SILKINHIMMEÄ TAI KIILTÄVÄ - KULUTUKSEN KESTÄVÄ

# KLASI OVI- JA IKKUNAMAALI

**VIRTASEN**

SAATAVANA  
KAIKISSA  
VÄREISSÄ

TERVEEN TALON  
PARAS KAVERI

## KULUTUSKESTÄVYYTTÄ OVILLE JA IKKUNOILLE SEKÄ MYÖS MUILLE SISÄPINNOILLE

Virtasen Klasi on kiiltävä tai silkinhimeä (puolihiimeä), kovapintainen liuotinhenteinen maali. Se on tehty ensisijaisesti ikkunanpuitteisiin ja sisäoviin, mutta se soveltuu myös erinomaisesti esim. huonekalujen maalaamiseen.

Maali kuivuu sängen nopeasti ja on siten sovelias myös puu- ja levyntojen sekä huonekalujen maalaamiseen sisätiloissa.


 PEITTÄÄ JA TASOITTUU HYVIN

 ERITYISTÄ KESTÄVYYTTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN

 MONIKÄYTTÖINEN

 KUIVUU NOPEASTI

### SISÄMAALI



### KÄYTTÖKOHTEET

KAIKEN TYYPPISET  
PUUPINNAT SISÄTILOISSA,  
IKKUNANPUITTEET, OVET,  
KALUSTEET,  
PUUKUITULEVY YMS.

### KIILTOASTE

SILKINHIMMEÄ  
(himmeä)

-----  
KIILTÄVÄ

H X X K

### RIITTOISUUS

m<sup>2</sup> / 1 LITRA

5 - 9

### KUIVUMISAIKA

TUNTIA / +20°C / <80 %

PÄÄLLEMAALATTAVISSA

10

PÖLYKUIVA

3

### TYÖVÄLINE



SIVELLIN, TELA, RUISKU

### PAKKAUSKOOT

A- JA C-PERUSMAALIT  
0,9 L - 2,7 L



### SÄVYTYS

VIRTASEN SAARISTON SÄVYT -VÄRIKARTAN  
TAI YLEISIMPIEN VÄRIKARTTOJEN MUKAAN



### VIRTASEN KLASI OVI- JA IKKUNAMAALI

SAATAVANA  
KAIKISSA  
VÄREISSÄ

TERVEEN TALON  
PARAS KAVERI

### YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

#### OHENNIN

VIRTASEN LAKKABENSIINI

#### MAALATTAVIEN PINTOJEN PESU

VIRTASEN MAALIPESU  
UUSILLE JA AIEMMIN MAALATUILLE PINNOILLE

#### TYÖVÄLINEIDEN PESU

VIRTASEN PENSELIPESUGEELI  
VIRTASEN LAKKABENSIINI



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB  
Työkuja 5, 21600 Parainen  
Puh. +358 (0) 10 323 1600

[www.virtasen.fi](http://www.virtasen.fi)

SEURAA MEITÄ SOMESSA

  @virtasenmaalit   /virtasenmaalit

## MAALAUSSOHJE

### HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAUKSEN ALOITTAMISTA

<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila +5- +25C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
<b>Työvälineet</b>	Sivellin, tela tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013''-0,018'')
<b>Ohenne</b>	Virtasen Lakkabensiini. Ohenna tarvittaessa 5-15%
<b>Kuivumisaika</b>	Kosketus- ja pölykuiva n. 3 tuntia, päälle maalattavissa n. 10 tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.
<b>Huom!</b>	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maaliierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

### MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY JA POHJAMAALAUUS

<b>Uusi käsittelemätön sekä paljas puupinta</b>	Puhdista pinta kaikesta irtoavasta aineksesta, pölystä, liasta, rasvoista tms.  Pohjamaalaa ohentamalla Virtasen Klasi Ovi- ja Ikkunamaalia 5 - 15% Virtasen Lakkabensiinillä.
<b>Aiemmin maalattu tai vanha puu</b>	Poistetaan irtoava aines kaapimella ja hiotaan kauttaaltaan. Pestään pinnat Virtasen maalipesulla ohjeen mukaan.  Pohjamaalaa ohentamalla Virtasen Klasi Ovi- ja Ikkunamaalia 5 - 15% Virtasen Lakkabensiinillä.

### PINTAMAALAUUS

Pintamaalaa 1-2 kertaa ohuesti siveltimellä.

### MAALAUKSEN JÄLKEEN

<b>Työvälineiden pesu</b>	Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan tai Virtasen Lakkabensiinillä.
<b>Varastointi</b>	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.
<b>Maalin kuivuminen</b>	Käyttöönottokuiva 3-5 vuorokauden kuluttua. Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.
<b>Maalipinnan hoito</b>	Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

**LISÄÄ MAALAUSSOHJEITA SEKÄ MAALIEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ LÖYDÄT VERKKOSIVULTAMME WWW.VIRTASEN.FI**

**Tyyppi:** Kestävä puolihihmeä (silkinhimeä) tai kiiltävä (korkeakiiltainen) sisämaali. Sideaineena optimoitu luonnonöljyihin pohjautuva uretaanialkydi. **Maalauksaryhmä 2012:** 483.34. Sisäovien ja ikkunapuitteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05 **Sovellettuus:** Puupinnat sisätiloissa. **Sideaine:** uretaanialkydiharts **Kiinteäainetilavuus:** 70 % **Tiheys:** 1,2 kg/litra.

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

