

# VIRTASEN PANEELIMAALI

**Tyyppi:** Virtasen Paneelimaali on vesiohenteinen vahvistettu öljytemperatyypinen hengittävä puolihimmeä (silkinhimmeä) sisämaali.

**Maalaustarvikeryhmä:** 313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03. 91, Vanhan ajan maalit.

Soveltuvuus: Aiemmin maalatut ja käsittelemättömät puupinnat kuivissa sisätiloissa.

Ei sovellu mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille kuten lattiat.

**Käyttökohteet:** paneelikatot, paneeliseinät ja hirsiseinät.

**Riittoisuus:** 6-12 m<sup>2</sup>/l riippuen pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja sen mahdollisista edellisistä käsittelyistä.

**Sideaine:** Kotimaisen pellavaöljyn (yli 50%) ja kahden muun luonnonöljyn seos.

**Työtapa:** Sivellin tai korkeapaineruisku (suutin 0,013"-0,018").

**Kiinteäainetilavuus:** n. 60 tilavuus-%

**Tiheys:** 1,3 kg/ litra.

**Ohenne:** vesi

**Kuivumisaika:** Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.

**Kiiltoryhmä:** Silkinhimmeä (puolihimmeä)

**Varastointi:** Kuivassa ja viileässä. Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäättyä.

**Värisävyt:** A- ja C-perusmaalit, jotka voidaan sävyttää yleisimpien sisämaalivärikarttojen mukaan.

**Pakkauskoost:** 0,9 / 2,7 / 9 litraa.

**Maalausolosuhteet:** Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Valo ja hyvä tuuletus nopeuttavat maalin kuivumista.

**Käyttöohjeet:** Pinnan esikäsitteleminen: Pinnan epätasaisuudet tasoitetaan sopivalla tasoitteella sen käyttöohjeen mukaan. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi. Mahdollisen tasoituksen ja hionnan jälkeen maalattavat pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä, tarvittaessa käytetään Virtasen Maalipesua ohjeiden mukaan.

Maalaus: Virtasen Paneelimaali ei vaadi erillistä pohjamaalia. Maalataan 1-3 kertaa riippuen maalattavan pinnan imukykyvyydestä sekä väristä. Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Valo ja hyvä tuuletus nopeuttavat maalin kuivumista.

Pesun- ja kulutuksenkesto: Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755.

**Maalipinnan hoito:** Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

**HUOM!** Aitona pellavaisena öljymaalina Virtasen Paneelimaalin sävytetyt sävyt saattavat toistua hieman värikartasta poikkeavalla tavalla sävytyskoneista riippuen. Aidot pellavaöljyä sisältävät luonnonöljymaalit tuoksuvat kuivuessaan ja näin tekee myös Virtasen Paneelimaali. Kuivuttuaan Virtasen Paneelimaali on hajuton. Yhtenäisen alueen maalaamista varten sekoita astiaan riittävä määrä maalia mahdollisten sävyerojen estämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä.

**Työvälineiden pesu:** Vesi. Työvälineisiin kuivunut tai osittain kuivunut maali pestään Virtasen Pensselipesugeelillä.



**VIRTASEN**  
*maalitehdas*

**VOC EU VOC -raja-arvo**  
(cat A/a) max. 30 g/l (2010).  
Sisältää VOC max. 30 g/l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.